

FÜR FACHBETRIEBE/FACHLEUTE
AUSGABE 2/2022

Produktkatalog Hochbau 2/2022




Warum Stein von elementarer Bedeutung für unser modernes Leben ist.



Warum der Vulkan unser Markenzeichen ist? Weil er den vulkanischen Ursprung des natürlichen Rohstoffs Stein symbolisiert, aus dem wir unsere Steinwolle-Lösungen herstellen. Vulkangestein ist in nahezu unerschöpflichem Maße als Rohstoff in der Natur vorhanden und ermöglicht uns, hochwertige, langlebige und nachhaltige Produkte für das moderne Leben zu entwickeln, die zur Bewältigung globaler Herausforderungen wie z. B. der Reduzierung von CO₂-Emissionen beitragen.





Die Stärken der Steinwolle nutzen

Sicherheit, Geborgenheit, Zufriedenheit sind elementare menschliche Bedürfnisse. Elementar sind auch die vielfältigen verborgenen Qualitäten von Vulkangestein. Seit 80 Jahren entwickeln wir daraus Produkte, mit denen wir das Wohlbefinden von Menschen steigern. Mit unseren hochwertigen Dämmstoffen schöpfen wir die Potenziale aus, die der natürliche Rohstoff Stein uns allen bietet!



Brandschutz

Steinwolle ist nichtbrennbar und hat einen Schmelzpunkt von über 1000 °C. Im Brandfall hemmen ROCKWOOL Dämmstoffe so die Ausbreitung der Flammen und sorgen im Ernstfall für mehr Zeit, um Menschen und Sachwerte zu retten.



Wärmeschutz

Ob beim Neubau oder bei der Modernisierung – ROCKWOOL Steinwolle-Dämmstoffe zeichnen sich durch einen hervorragenden Wärmeschutz aus. Der sorgt im Winter wie im Sommer vom Keller bis zum Dach für angenehme Temperaturen und ein gutes Raumklima.



Schallschutz

Steinwolle ist ein offenporiges Material, das Schall absorbiert und reguliert. So sorgen unsere Dämmstoffe dafür, dass der Schallschutz verbessert wird. Auf diese Weise werden Wohnräume zu Oasen der Ruhe und Büroräume zu Orten entspannten Arbeitens.



Ökologie

Natürlicher als Stein kann das Material für einen Dämmstoff kaum sein. Nahezu unbegrenzt vorkommende Gesteinsarten vulkanischen Ursprungs wie Basalt bilden die Basis für die Herstellung unserer Steinwolle. Das macht nicht nur die Produktion von Steinwolle, sondern auch deren Verwendung rundum ökologisch.



Langlebigkeit

Steinwolle ist ein langlebiger und robuster Dämmstoff, dessen volle Funktionsfähigkeit über einen langen Zeitraum erhalten bleibt. Das Kosten-Nutzen-Verhältnis von ROCKWOOL Steinwolle ist auch auf lange Sicht hin vorbildlich.



Feuchteschutz

Steinwolle ist wasserabweisend und diffusionsoffen und trägt so zu einem guten Feuchteschutz bei. Während der Gebäudenutzung sorgt Steinwolle für Behaglichkeit und ein gesundes Wohnklima.

Sie wollen gerne mehr über die vielfältigen Stärken von ROCKWOOL Steinwolle erfahren? www.rockwool.de/vorteile-steinwolle

6

SCHRÄGDACH

11

DECKE

17

AUSSENWAND

26

INNENAUSBAU

29

FUSSBODEN

32

ROCKTECT LUFTDICHTSYSTEM

38

CONLIT®
BRANDSCHUTZSYSTEME

41

SERVICES / LIEFERSERVICE

Rockcycle 45

AGB 47

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde!

Ihnen liegt die neueste Fassung unseres Prospekts vor. Bei den Erläuterungen und Formulierungen in unseren Prospekten gehen wir davon aus, dass Ihnen als Fachleuten einschlägige Normen über Bauprodukte und die Bautechnik bestens bekannt sind. Wir verzichten daher auf umfangreiche Ausführungen, die für den Laien erforderlich wären.

Alle Ausführungen entsprechen unserem heutigen Wissensstand und sind somit aktuell. Im Prospekt beschriebene Anwendungsbeispiele dienen der besseren Darstellung und berücksichtigen nicht die Besonderheiten des Einzelfalls.

Die DEUTSCHE ROCKWOOL legt großen Wert auf die Produktweiterentwicklung, sodass wir auch ohne vorherige Ankündigung ständig daran arbeiten, unsere Produkte zu verbessern. Wir empfehlen Ihnen daher, die jeweils neueste Auflage unserer Druckschriften zu verwenden, denn unser Erfahrungs- und Wissensstand entwickelt sich stets weiter. Benötigen Sie für Ihren konkreten Anwendungsfall verbindliche Angaben oder haben Sie technische Fragen, dann steht Ihnen unser technischer Service zur Verfügung.

Wir verweisen in diesem Zusammenhang auf unsere Allgemeinen Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen in der jeweils neuesten Fassung, die stets Ihren Geschäftsbeziehungen mit uns zugrunde liegen, und hier insbesondere auf Ziff. VI. Sie finden die gültigen AGBs in unseren aktuellen Preislisten sowie unter www.rockwool.de. Auf Anfrage senden wir Ihnen die AGBs auch gerne zu.

Die DEUTSCHE ROCKWOOL bietet Ihnen Steinwolle-Dämmstoffe für unterschiedlichste Anwendungsbereiche. Wir sind sicher, dass Ihre hohen Erwartungen an unsere Produkte in vollem Umfang erfüllt werden.

Mit besten Grüßen



Volker Christmann



Rob Meevis



Steinwolle – der Dämmstoff, aus dem moderner Wohnkomfort ist



Steinwolle ist ein Dämmstoff, der Ihr Vertrauen in nachhaltiges Bauen rechtfertigt. Denn er ist ökologisch, natürlich, langlebig und verlässlich. Zugleich verfügt er über eine Reihe herausragender Merkmale und Eigenschaften, die im modernen Leben unverzichtbar sind: höchster Brandschutz, hervorragender Schallschutz, sommerlicher wie winterlicher Wärmeschutz sowie Diffusionsoffenheit, die vor Bauschäden schützt.

Schrägdach

Dämmung zwischen und unter den Sparren

Klemmrock® 035



L × B: 4000–2000 × 1000 mm



Dicke mm	ROCKPACK + EINZELROLLE		ROCKPACK			EINZEL- ROLLE	
	Art.-Nr.	EAN	Rollen	m ²	Transport m ³	m ²	
120	192156	4003446973910	25	100,00	10,00	4,00	
140	192157	4003446973927	25	87,50	10,00	3,50	
160	192159	4003446973934	25	75,00	10,00	3,00	
180	192160	4003446973941	25	62,50	10,00	2,50	
200	192161	4003446973958	25	62,50	10,00	2,50	
220	192162	4003446973965	25	50,00	10,00	2,00	
240	192163	4003446973972	25	50,00	10,00	2,00	

Nichtbrennbare Steinwolle als komprimierte Rolle für die auf Maß geschnittene Dämmung zwischen den Sparren. Lager- und Transportvorteile durch die hohe Komprimierung. Passend für alle gängigen Sparrenabstände, leicht und schnell, ohne Verschnitt zu verarbeiten.

Anwendungsgebiet DZ und WH. Nennwert der Wärmeleitfähigkeit $\lambda_D = 0,034 \text{ W/(m·K)}$, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit $\lambda = 0,035 \text{ W/(m·K)}$, nichtbrennbar, Euroklasse A1. REI 30 (Konstruktion) ohne innenliegende Bekleidung.

Ab Seite 32: Das entsprechende Zubehör aus dem **RockTect Luftdichtsystem**.

Formrock® 035



L × B: 1000 × 450 mm

Dicke mm	PALETTE + EINZELPAKET			PALETTE		EINZEL- PAKET	
	Art.-Nr.	EAN	Anz. Pakete	m ²	Transport m ³	m ²	
30*	106311	4003446805334	24	216,00	10,00	9,00	
40*	106312	4003446805358	24	162,00	10,00	6,75	
50*	106313	4003446805372	24	129,60	10,00	5,40	
60*	106314	4003446805396	24	108,00	10,00	4,50	

*Lieferzeit ca. 5 Arbeitstage.

Steinwolle-Dämmplatte für die zusätzliche Dämmung unter den Sparren zwischen der Unterkonstruktion der Bekleidung. Geeignet für die Längs- und Querverlegung der Bekleidung.

Anwendungsgebiet DI. Nennwert der Wärmeleitfähigkeit $\lambda_D = 0,034 \text{ W/(m·K)}$, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit $\lambda = 0,035 \text{ W/(m·K)}$, nichtbrennbar, Euroklasse A1. Längenbezogener Strömungswiderstand $A_{Fr} > 12 \text{ kPa} \cdot \text{s/m}^2$.

Ab Seite 32: Das entsprechende Zubehör aus dem **RockTect Luftdichtsystem**.

Dämmung auf den Sparren mit dem ROCKWOOL Meisterdach®

Lieferung nur auf Anfrage.
Bitte wenden Sie sich an
unseren Auftragservice.

Dachdämmplatte Masterrock® 033 kaschiert



L × B: 2000 × 600 mm



Dicke mm	GROSSGEBINDE				
	Art.-Nr.	EAN	m²	Transport m³	
60*	216649	4003446983483	48,00	4,28	
80*	216652	4003446983490	36,00	4,28	
100*	216653	4003446983506	28,80	4,28	
120*	216654	4003446983513	24,00	4,28	
140*	216655	4003446983520	19,20	4,28	
160*	216656	4003446983537	16,80	4,28	
180*	216657	4003446983544	14,40	4,28	

*Lieferzeit auf Anfrage.

Ab 10 Tm³ kostenfreie Anlieferung (siehe auch Seite 42 – Lieferservice)

Verdichtete und gleichzeitig besonders leichte Steinwolle-Dämmplatte mit optimierter Wärmeleitfähigkeit für den Wärme-, Schall- und Brandschutz von geneigten Dächern oberhalb der Sparren. Schub- und Windsoglasten werden über die Spezialschrauben abgetragen.

Befestigungsempfehlung anfordern.

Anwendungsgebiet DAD-dk. Nennwert der Wärmeleitfähigkeit $\lambda_D = 0,032 \text{ W/(m·K)}$, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit $\lambda = 0,033 \text{ W/(m·K)}$, Euroklasse E. Basismaterial Steinwolle: nichtbrennbar, Euroklasse A1.

Ab Seite 32: Das entsprechende Zubehör aus dem RockTect Luftdichtsystem.

Dachdämmplatte Masterrock® 035 Kleinformat



L × B: 1000 × 600 mm



Dicke ¹⁾ mm	PALETTE + EINZELPAKET		PALETTE			EINZEL- PAKET	
	Art.-Nr.	EAN	Anz. Pakete	m²	Transport m³	m²	
60	106381	4003446647187	20	48,00	4,28	2,40	
80	106382	4003446647194	20	36,00	4,28	1,80	
100	106383	4003446647200	24	28,80	4,28	1,20	
120	106385	4003446647217	20	24,00	4,28	1,20	
140	106386	4003446647224	16	19,20	4,28	1,20	
160	106387	4003446647330	12	14,40	4,28	1,20	
180	106388	4003446647347	12	14,40	4,28	1,20	

¹⁾Weitere Dicken auf Anfrage.

Hoch verdichtete Steinwolle-Dämmplatte mit harter Oberlage für den Wärme-, Schall- und Brandschutz von geneigten Dächern oberhalb der Sparren. Schub- und Windsoglasten werden über die Spezialschrauben abgetragen.

Befestigungsempfehlung anfordern.

Anwendungsgebiet DAD-dk. Nennwert der Wärmeleitfähigkeit $\lambda_D = 0,034 \text{ W/(m·K)}$, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit $\lambda = 0,035 \text{ W/(m·K)}$, nichtbrennbar, Euroklasse A1.

Ab Seite 32: Das entsprechende Zubehör aus dem RockTect Luftdichtsystem.

Schrägdach

Dämmung auf den Sparren mit dem ROCKWOOL Meisterdach®

Dachdämmplatte Masterrock® 035



L × B: 2000 × 600 mm



Dicke mm	Art.-Nr.	GROSSGEBINDE			
		EAN	m ²	Transport m ³	
60	106403	4003446637515	48,00	4,28	
80	106404	4003446637522	36,00	4,28	
100	106405	4003446637539	28,80	4,28	
120	117601	4003446637546	24,00	4,28	
140	117566	4003446637553	19,20	4,28	
160	106406	4003446637560	16,80	4,28	
180	117564	4003446637287	14,40	4,28	
200	117565	4003446699124	14,40	4,28	

*Lieferzeit auf Anfrage.

Ab 10 Tm³ kostenfreie Anlieferung (siehe auch Seite 42 – Lieferservice)

Hoch verdichtete Steinwolle-Dämmplatte mit harter Oberlage für den Wärme-, Schall- und Brandschutz von geneigten Dächern oberhalb der Sparren. Schub- und Windsoglasten werden über die Spezialschrauben abgetragen.

Befestigungsempfehlung anfordern.

Anwendungsgebiet DAD-dk. Nennwert der Wärmeleitfähigkeit $\lambda_D = 0,034 \text{ W/(m·K)}$, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit $\lambda = 0,035 \text{ W/(m·K)}$, nichtbrennbar, Euroklasse A1.

Ab Seite 32: Das entsprechende Zubehör aus dem **RockTect Luftdichtsystem**.

Dachdämmplatte Masterrock® 035 kaschiert



L × B: 2000 × 600 mm



Dicke mm	Art.-Nr.	GROSSGEBINDE			
		EAN	m ²	Transport m ³	
60	106170	4003446868582	48,00	4,28	
80	106171	4003446868599	36,00	4,28	
100	106172	4003446868605	28,80	4,28	
120	106173	4003446868612	24,00	4,28	
140	106174	4003446868629	19,20	4,28	
160	106175	4003446868636	16,80	4,28	
180	106176	4003446868643	14,40	4,28	
200	106177	4003446868650	14,40	4,28	

*Lieferzeit auf Anfrage.

Ab 10 Tm³ kostenfreie Anlieferung (siehe auch Seite 42 – Lieferservice)

Halbe Palettengrößen: siehe Seite 10

Hoch verdichtete Steinwolle-Dämmplatte mit besonders harter Oberlage und aufkaschierter Unterdeckbahn mit Selbstklebestreifen in beiden Überlappungsbereichen für den Wärme-, Schall- und Brandschutz von geneigten Dächern oberhalb der Sparren. Schub- und Windsoglasten werden über die Spezialschrauben abgetragen.

Befestigungsempfehlung anfordern.

Anwendungsgebiet DAD-dk. Nennwert der Wärmeleitfähigkeit $\lambda_D = 0,034 \text{ W/(m·K)}$, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit $\lambda = 0,035 \text{ W/(m·K)}$, Euroklasse E. Basismaterial Steinwolle: nichtbrennbar, Euroklasse A1.

Ab Seite 32: Das entsprechende Zubehör aus dem **RockTect Luftdichtsystem**.

Dachdämmplatte Masterrock® 036



L × B: 2000 × 600 mm



Dicke mm	GROSSGEBINDE				
	Art.-Nr.	EAN	m ²	Transport m ³	
60*	175973	4003446965717	48,00	4,28	
80*	175974	4003446965724	36,00	4,28	
100*	175975	4003446965731	28,80	4,28	
120*	175976	4003446965748	24,00	4,28	
140*	175977	4003446965755	19,20	4,28	
160*	175978	4003446965762	16,80	4,28	
180*	175979	4003446965779	14,40	4,28	

*Lieferzeit ca. 5 Arbeitstage.

Druckbelastbare Steinwolle-Dämmplatte mit harter Oberlage für den Wärme-, Schall- und Brandschutz von geneigten Dächern oberhalb der Sparren.

Geeignet für die **Befestigung mit Doppelgewindeschrauben**, Teilgewindeschrauben und Spezialnägeln.

Befestigungsempfehlung anfordern.

Anwendungsgebiet DAD-dm und WAB. Nennwert der Wärmeleitfähigkeit $\lambda_D = 0,035 \text{ W/(m·K)}$, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit $\lambda = 0,036 \text{ W/(m·K)}$, Druckbelastbarkeit $\sigma_D = 50 \text{ kPa}$, nichtbrennbar, Euroklasse A1. Auch für die Anwendung in der hinterlüfteten Fassade im Holzrahmenbau geeignet.

Ab Seite 32: Das entsprechende Zubehör aus dem **RockTect Luftdichtsystem**.

Dachdämmplatte Masterrock® 036 kaschiert



L × B: 2000 × 600 mm



Dicke mm	GROSSGEBINDE				
	Art.-Nr.	EAN	m ²	Transport m ³	
60*	121868	4003446931576	48,00	4,28	
80*	121869	4003446931583	36,00	4,28	
100*	121870	4003446931590	28,80	4,28	
120*	121871	4003446931606	24,00	4,28	
140*	166222	4003446960989	19,20	4,28	
160*	174370	4003446964352	16,80	4,28	
180*	174378	4003446964369	14,40	4,28	

*Lieferzeit ca. 5 Arbeitstage.
Halbe Palettengrößen: siehe Seite 10

Druckbelastbare Steinwolle-Dämmplatte mit harter Oberlage und aufkaschierter Unterdeckbahn mit Selbstklebestreifen in beiden Überlappungsbereichen für den Wärme-, Schall- und Brandschutz von geneigten Dächern oberhalb der Sparren. Geeignet für die **Befestigung mit Doppelgewindeschrauben**, Teilgewindeschrauben und Spezialnägeln.

Befestigungsempfehlung anfordern.

Anwendungsgebiet DAD-dm und WAB. Nennwert der Wärmeleitfähigkeit $\lambda_D = 0,035 \text{ W/(m·K)}$, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit $\lambda = 0,036 \text{ W/(m·K)}$, Druckbelastbarkeit $\sigma_D = 50 \text{ kPa}$, Euroklasse E. Basismaterial Steinwolle: nichtbrennbar, Euroklasse A1.

Auch für die Anwendung in der hinterlüfteten Fassade im Holzrahmenbau geeignet.

Ab Seite 32: Das entsprechende Zubehör aus dem **RockTect Luftdichtsystem**.

Schrägdach

Dämmung auf den Sparren mit dem ROCKWOOL Meisterdach®

Dachdämmplatte Masterrock® 035 kaschiert

halbe Palette



Dicke mm	Art.-Nr.	GROSSGEBINDE			Transport m³
		EAN	m²		
60*	106179	4003446869893	24,00	2,50	
80*	106180	4003446869909	16,80	2,50	
100*	191412	4003446973118	14,40	2,50	
120*	191413	4003446973125	12,00	2,50	



*Lieferzeit auf Anfrage.
(maximal eine halbe Palette pro Lieferung)

Dachdämmplatte Masterrock® 036 kaschiert

halbe Palette



Dicke mm	Art.-Nr.	GROSSGEBINDE			Transport m³
		EAN	m²		
60*	211078	4003446981588	24,00	2,50	
80*	211079	4003446981595	16,80	2,50	
100*	211080	4003446981601	14,40	2,50	
120*	211081	4003446981618	12,00	2,50	



*Lieferzeit auf Anfrage.
(maximal eine halbe Palette pro Lieferung)

Meisterdach Plus Schrauben



Dämm- dicke mm	Art.-Nr.	PAKET			VPE
		EAN	Schraubenlänge mm		
60	279122	4003446519897	160	50	
60-80	278426	4003446519576	200	50	
80-100	278504	4003446519583	240	50	
100-120	278508	4003446519590	280	50	
140-160	278515	4003446519606	300	50	
160-180	278532	4003446519613	330	50	
180-200	278533	4003446519620	360	50	
200-220	278536	4003446519637	400	50	
240-280	278537	4003446519644	450	50	
280-300	278539	4003446519651	500	50	

Doppelgewindeschrauben

Die neuen Meisterdach Plus Schrauben sind bauaufsichtlich zugelassene Doppelgewindeschrauben. Sie übernehmen die Schub- und Windsoglasten durch das wechselseitige Einschrauben

in einem Winkel von 60°. Abstand der Befestiger nach Befestigungsempfehlung ausführen. Empfohlene Einschraubtiefe: 60 mm. Weitere Schraubenlängen auf Anfrage.

Einschraubhilfe



Art.-Nr.	EAN
238728	4003446997121

Zweckmäßiges Werkzeug zum exakten Ansetzen der Meisterdach Plus Schrauben unter 60° sowie

zum mittigen Einschrauben in Konterlatte und Sparren.

Decke

Dämmung der obersten Geschossdecke

Dämmfilz Varirock® 035



L x B: 5000–2000 x 1000 mm

Dicke mm	ROCKPACK + EINZELROLLE		ROCKPACK			EINZEL- ROLLE	
	Art.-Nr.	EAN	Rollen	m ²	Transport m ³	m ²	
60* ¹⁾	170379	4003446962716	25	200,00	10,00	8,00	
80*	170380	4003446962723	25	150,00	10,00	6,00	
100	170381	4003446962730	25	125,00	10,00	5,00	
120	170382	4003446962747	25	100,00	10,00	4,00	
140*	170383	4003446962754	25	87,50	10,00	3,50	
160*	170384	4003446962761	25	75,00	10,00	3,00	
180*	170385	4003446962778	25	62,50	10,00	2,50	
200	170386	4003446962785	25	62,50	10,00	2,50	
220*	170387	4003446962792	25	50,00	10,00	2,00	
240*	170388	4003446962808	25	50,00	10,00	2,00	

*Lieferzeit ca. 5 Arbeitstage.

¹⁾2 Rollen pro Verpackungseinheit.

Hoch komprimierter Steinwolle-Dämmfilz für die nachträgliche Dämmung der obersten Geschossdecke.

Anwendungsgebiet DZ. Nennwert der Wärmeleitfähigkeit $\lambda_D = 0,034 \text{ W/(m·K)}$, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit $\lambda = 0,035 \text{ W/(m·K)}$, nichtbrennbar, Euroklasse A1.

Dämmplatte Tegarock® L



L x B: 1000 x 600 mm

Dicke mm	ROCKPACK + EINZELPAKET		ROCKPACK			EINZEL- PAKET	
	Art.-Nr.	EAN	Anz. Pakete	m ²	Transport m ³	m ²	
60	120981	4003446930418	24	86,40	10,00	3,60	
80	121022	4003446930562	24	72,00	10,00	3,00	
100	121023	4003446930579	24	57,60	10,00	2,40	
120	120986	4003446930432	24	43,20	10,00	1,80	
140	170208	4003446962358	20	36,00	10,00	1,80	
160	120991	4003446930456	28	33,60	10,00	1,20	
180*	120992	4003446930463	24	28,80	10,00	1,20	
200*	120993	4003446930470	24	28,80	10,00	1,20	

*Lieferzeit ca. 5 Arbeitstage.

Leichte, druckbelastbare Steinwolle-Dämmplatte für die Wärmedämmung der obersten Geschossdecke. In Verbindung mit einer flächigen Abdeckung aus z. B. 19 mm starken Holzspanplatten lässt sich der Dachboden gelegentlich begehen und für das Abstellen von leichten Gegenständen wie Koffern nutzen.

Anwendungsgebiet DAD-dk und DZ. Nennwert der Wärmeleitfähigkeit $\lambda_D = 0,034 \text{ W/(m·K)}$, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit $\lambda = 0,035 \text{ W/(m·K)}$, nichtbrennbar, Euroklasse A1. Druckfestigkeit $\geq 10 \text{ kPa}$.

Decke

Dämmung der obersten Geschossdecke

Dämmplatte Tegarock®



L x B: 1000 x 600 mm

Dicke mm	PALETTE + EINZELPAKET		PALETTE			EINZEL- PAKET	
	Art.-Nr.	EAN	Anz. Pakete	m²	Transport m³	m²	
60	106901	4003446790449	20	48,00	4,28	2,40	
80	106902	4003446790456	20	36,00	4,28	1,80	
100	106903	4003446790463	16	28,80	4,28	1,80	
120	106904	4003446790470	20	24,00	4,28	1,20	
140	106905	4003446790487	16	19,20	4,28	1,20	
160	106906	4003446790494	16	19,20	4,28	1,20	
180*	106907	4003446856770	12	14,40	4,28	1,20	
200*	106908	4003446875887	12	14,40	4,28	1,20	

*Lieferzeit ca. 5 Arbeitstage.

Ab 10 Tm³ kostenfreie Anlieferung (siehe auch Seite 42 – Lieferservice)

Hoch verdichtete Steinwolle-Dämmplatte für die Dämmung der obersten Geschossdecke. Begeh- und belastbar durch Auflegen von z. B. 13 mm starken Holzspanplatten. Der Dachraum kann damit als Abstellraum genutzt werden.

Anwendungsgebiet DAD-dg und DZ. Nennwert der Wärmeleitfähigkeit $\lambda_D = 0,034 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit $\lambda = 0,035 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$, nichtbrennbar, Euroklasse A1. Druckfestigkeit $\geq 20 \text{ kPa}$.

Dämmung von Kellerdecken

Kellerdeckenplatte Planarock® Top



L x B: 1000 x 625 mm

Dicke mm	PALETTE + EINZELPAKET		PALETTE			EINZEL- PAKET	
	Art.-Nr.	EAN	Anz. Pakete	m ²	Transport m ³	m ²	
60	120994	4003446930487	24	90,00	10,00	3,750	
80	120996	4003446930494	24	75,00	10,00	3,125	
100	120997	4003446930500	24	60,00	10,00	2,500	
120	120998	4003446930517	24	45,00	10,00	1,875	
140	170210	4003446962365	20	37,50	10,00	1,875	
160	121011	4003446930531	28	35,00	10,00	1,250	
180	121013	4003446930548	24	30,00	10,00	1,250	
200	121015	4003446930555	24	30,00	10,00	1,250	

Nichtbrennbare Steinwolle-Dämmplatte mit einseitiger heller Glasvlieskaschierung. Für den Wärme-, Schall- und vorbeugenden Brandschutz von Kellerdecken im Alt- und Neubau. Geeignet für die Verklebung mit ROCKWOOL Mörtelkleber. Für Bereiche ohne optische Anforderungen.

Anwendungsgebiet DI, WI-zg. Nennwert der Wärmeleitfähigkeit $\lambda_D = 0,034 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit $\lambda = 0,035 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$, nichtbrennbar, Euroklasse A1.

Kellerdeckenplatte Planarock® Paint



L x B: 800 x 625 mm

Dicke mm	PALETTE		PALETTE			
	Art.-Nr.	EAN	Anz. Pakete	m ²	Transport m ³	
60	302114	4003446532100	10	20,0	1,66	
80	302115	4003446532117	10	15,0	1,66	
100	302117	4003446532124	8	12,0	1,66	
120	302118	4003446532131	6	9,0	1,66	
140	302119	4003446532148	8	8,0	1,66	
160	302120	4003446532155	8	8,0	1,66	
180	302124	4003446532162	6	6,0	1,66	
200	302472	4003446532247	6	6,0	1,66	

Nichtbrennbare Steinwolle-Dämmplatte mit beidseitig heller mineralischer Beschichtung. Für den Wärme-, Schall- und vorbeugenden Brandschutz von Kellerdecken im Alt- und Neubau. Geeignet für die Verklebung mit ROCKWOOL Mörtelkleber. Für Bereiche ohne optische Anforderungen.

Anwendungsgebiet DI, WI-zg. Nennwert der Wärmeleitfähigkeit $\lambda_D = 0,034 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit $\lambda = 0,035 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$, nichtbrennbar, Euroklasse A1.

Nur Abnahme von Paletten möglich. Produkt wird auf Europalette geliefert. Europalette wird berechnet.

Decke

Ergänzungsprodukte für die Verklebung von Steinwolle-Deckenplatten

ROCKWOOL Mörtelkleber



PAPIERSACK				
Art.-Nr.	EAN	kg	Transport m ³	
101782	4003446843114	25	0,001	

Klebemörtel zur Befestigung der ROCKWOOL Dämmplatten im Innen- und Außenbereich

auf tragfähigem Untergrund, Materialverbrauch ca. 5–7 kg/m².

ROCKWOOL Universal Grundierung



KANISTER				
Art.-Nr.	EAN	l	Transport m ³	
116311	4003446843121	10	0,001	

Universal Grundierung zur Festigung tragfähiger mehlender Untergründe für die anschließende Klebmontage mit ROCKWOOL Mörtelkleber. Materialverbrauch ca. 200–400 ml/m².

Hinweis: Das Produkt ist frostempfindlich. Dauerhaft frostfrei lagern und transportieren. Bei Temperaturen $\leq 0^{\circ}\text{C}$ ist eine Rücksprache mit dem ROCKWOOL Kundenservice hinsichtlich Liefertermin erforderlich.

ROCKWOOL Haftbrücke



EIMER				
Art.-Nr.	EAN	kg	Transport m ³	
109287	4003446843176	25	0,001	

Grundierung zur Haftverbesserung von dichten, glatten Untergründen sowie tragfähigen Dispersionsanstrichen für die anschließende Klebmontage mit ROCKWOOL Mörtelkleber. Materialverbrauch ca. 340–420 g/m².

Hinweis: Das Produkt ist frostempfindlich. Dauerhaft frostfrei lagern und transportieren. Bei Temperaturen $\leq 0^{\circ}\text{C}$ ist eine Rücksprache mit dem ROCKWOOL Kundenservice hinsichtlich Liefertermin erforderlich.

Decke

Schallschluckplatten für Decken und Wände

Schallschluckplatte RAF




L × B: 1000 × 625 mm

Dicke mm	PALETTE + EINZELPAKET		PALETTE			EINZEL- PAKET	
	Art.-Nr.	EAN	Anz. Pakete	m ²	Transport m ³	m ²	
20	120904	4003446930180	24	360	10	15,00	
30	107523	4003446010929	24	240	10	10,00	

Nichtbrennbare Steinwolle-Dämmplatte als schallabsorbierende Auflage auf mit Vlies oder dünnen Folien abgedeckten Akustikdecken.

Anwendungsgebiet DI. Nennwert der Wärmeleitfähigkeit $\lambda_D = 0,039 \text{ W/(m·K)}$, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit $\lambda = 0,040 \text{ W/(m·K)}$, nichtbrennbar, Euroklasse A1. Längenbezogener Strömungswiderstand $A_{Fr} > 10 \text{ kPa} \cdot \text{s/m}^2$.

Schallschluckplatte RAF-SE



L × B: 1000 × 625 mm

Dicke mm	PALETTE + EINZELPAKET		PALETTE			EINZEL- PAKET	
	Art.-Nr.	EAN	Anz. Pakete	m ²	Transport m ³	m ²	
20	120908	4003446930203	24	300	10	12,50	
30	107630	4003446011681	24	180	10	7,50	
40	117560	4003446011698	24	150	10	6,25	
50	117561	4003446011704	24	120	10	5,00	

Nichtbrennbare Steinwolle-Dämmplatte, einseitig mit schwarzem Glasvlies kaschiert. Zur Schallabsorption hinter gelochten oder geschlitzten Bekleidungen von Decken und Wänden. Nicht für Sichtakustik geeignet.

Anwendungsgebiet DI. Nennwert der Wärmeleitfähigkeit $\lambda_D = 0,039 \text{ W/(m·K)}$, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit $\lambda = 0,040 \text{ W/(m·K)}$, nichtbrennbar, Euroklasse A1. Längenbezogener Strömungswiderstand $A_{Fr} > 10 \text{ kPa} \cdot \text{s/m}^2$.

Schallschluckplatte Polyrock



L × B: 1250 × 625 mm

Dicke mm	PAKET			
	Art.-Nr.	EAN	m ²	
20	106229	4003446892068	15,625	
30	106230	4003446892075	9,375	
40	106231	4003446892082	9,375	
50	106232	4003446892099	7,031	
60	106233	4003446892105	6,250	
80	237131	4003446995318	3,906	
100	237132	4003446995325	3,125	

Nichtbrennbare Akustikdeckenaufgabe aus vollständig in schwarzer Folie eingeschweißter nichtbrennbarer Steinwolle. Zur Schallabsorption hinter gelochten oder geschlitzten Bekleidungen von Decken und Wänden. Nicht für Sichtakustik geeignet. Patentrechtlich geschütztes Produkt gemäß Europäischer Patentschrift EP 2217 769 B1.

Anwendungsgebiet DI. Nennwert der Wärmeleitfähigkeit $\lambda_D = 0,039 \text{ W/(m·K)}$, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit $\lambda = 0,040 \text{ W/(m·K)}$, nichtbrennbar, Euroklasse A1. Längenbezogener Strömungswiderstand $A_{Fr} > 10 \text{ kPa} \cdot \text{s/m}^2$.

Weitere Ergänzungsprodukte

ROCKWOOL Lose Wolle RL



Inhalt kg	FOLIENSACK		PALETTE	PALETTE	
	Art.-Nr.	EAN	Anzahl Säcke	Gewicht kg	
ca. 3,00	215980	4003446983018	15	45,00	

Lose gebundene, imprägnierte Steinwolle, die sich für Stopfanwendungen leicht auseinanderziehen lässt. Sie eignet sich zum Ausfüllen von schwer zugänglichen Hohlräumen.

Anwendung: innen, nichtbrennbar, Euroklasse A1.
Abgabe nur palettenweise.

ROCKWOOL Lose Wolle RL

Großgebinde



Inhalt kg	FOLIENROLLEN		PALETTE	PALETTE	
	Art.-Nr.	EAN	Anzahl Rollen	Gewicht kg	
ca. 15,00	298996	4003446530649	28	420,00	

Lose gebundene, imprägnierte Steinwolle, die sich für Stopfanwendungen leicht auseinanderziehen lässt. Sie eignet sich zum Ausfüllen von schwer zugänglichen Hohlräumen.

Anwendung: innen, nichtbrennbar, Euroklasse A1.
Tragefreundlich ausgestattete Rollenware.
Abgabe nur palettenweise.

Dämmstoffmesser



	Art.-Nr.	EAN	Stück	Stück/ Karton	
Einzelmesser	281581	7050780635940	1	–	

Handliches Messer mit langer Klinge zum mühelosen Schneiden auch größerer Dämmschichtdicken.

Außenwand

Dämmung von hinterlüfteten Fassaden

**DARAUF IST VERLASS!
3 MONATE FREI BEWITTERBAR!**

Die TU Berlin bestätigt: Selbst bei drei Monaten freier Bewitterung werden die maßgeblichen Eigenschaften der Fassadendämmplatte **Fixrock** nicht beeinträchtigt!



Fassadendämmplatte Fixrock® 033



L x B: 1000 x 625 mm



Dicke mm	ROCKPACK + EINZELPAKET		ROCKPACK			EINZEL-PAKET m²
	Art.-Nr.	EAN	Anz. Pakete	m²	Transport m³	
60*	107587	4003446867936	28	105,00	10,00	3,750
80*	107588	4003446867943	24	75,00	10,00	3,125
100*	107590	4003446867974	24	60,00	10,00	2,500
120*	107591	4003446867981	28	52,50	10,00	1,875
140*	107592	4003446867998	24	45,00	10,00	1,875
160*	107593	4003446868001	28	35,00	10,00	1,250
180*	107594	4003446868018	28	35,00	10,00	1,250
200*	215528	4003446982639	28	35,00	10,00	1,250

*Lieferzeit ca. 5 Arbeitstage.

Durchgehend wasserabweisende, robuste Steinwolle-Dämmplatte für die Dämmung von hinterlüfteten Fassaden.

Anwendungsgebiet WAB. Nennwert der Wärmeleitfähigkeit $\lambda_D = 0,032 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit $\lambda = 0,033 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$, nicht-brennbar, Euroklasse A1.

Fassadendämmplatte Fixrock® 033 VS



L x B: 1000 x 625 mm



Dicke mm	ROCKPACK + EINZELPAKET		ROCKPACK			EINZEL-PAKET m²
	Art.-Nr.	EAN	Anz. Pakete	m²	Transport m³	
60*	107612	4003446868162	28	105,00	10,00	3,750
80*	107613	4003446868179	24	75,00	10,00	3,125
100*	107614	4003446868186	24	60,00	10,00	2,500
120*	107615	4003446868193	28	52,50	10,00	1,875
140*	107616	4003446868209	24	45,00	10,00	1,875
160*	107617	4003446868216	28	35,00	10,00	1,250
180*	107618	4003446868223	28	35,00	10,00	1,250
200*	215517	4003446982622	28	35,00	10,00	1,250

*Lieferzeit ca. 5 Arbeitstage.

Durchgehend wasserabweisende, robuste Steinwolle-Dämmplatte mit einseitiger schwarzer Vlieskaschierung für die Dämmung von hinterlüfteten Fassaden mit Anforderungen an Schattenfugen.

Anwendungsgebiet WAB. Nennwert der Wärmeleitfähigkeit $\lambda_D = 0,032 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit $\lambda = 0,033 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$, nicht-brennbar, Euroklasse A1.

Laibungsplatte Fixrock® 033 LB



L x B: 1000 x 625 mm

Dicke mm	ROCKPACK + EINZELPAKET		ROCKPACK			EINZEL-PAKET m²
	Art.-Nr.	EAN	Anz. Pakete	m²	Transport m³	
30*	107624	4003446868100	28	210,00	10,00	7,500
40*	107625	4003446868117	28	157,50	10,00	5,625
50*	107626	4003446868124	24	120,00	10,00	5,000

*Lieferzeit ca. 5 Arbeitstage.

Durchgehend wasserabweisende, robuste Steinwolle-Dämmplatte für die Dämmung von Fenster- und Türleibungen in vorgehängten hinterlüfteten Fassaden.

Anwendungsgebiet WAB. Nennwert der Wärmeleitfähigkeit $\lambda_D = 0,032 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit $\lambda = 0,033 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$, nicht-brennbar, Euroklasse A1.

Außenwand

Dämmung von hinterlüfteten Fassaden

**DARAUF IST VERLASS!
3 MONATE FREI BEWITTERBAR!**

Die TU Berlin bestätigt: Selbst bei drei Monaten freier Bewitterung werden die maßgeblichen Eigenschaften der Fassadendämmplatte **Fixrock** nicht beeinträchtigt!



Fassadendämmplatte Fixrock® 035



L x B: 1000 x 625 mm



Dicke mm	ROCKPACK + EINZELPAKET		ROCKPACK			EINZEL- PAKET	
	Art.-Nr.	EAN	Anz. Pakete	m²	Transport m³	m²	
60	106431	4003446810215	20	125,00	10,00	6,250	
80	106432	4003446810161	24	90,00	10,00	3,750	
100	106434	4003446810222	20	75,00	10,00	3,750	
120	106435	4003446810246	20	62,50	10,00	3,125	
140	106436	4003446810260	20	50,00	10,00	2,500	
160	106438	4003446810284	24	45,00	10,00	1,875	
180*	106440	4003446810307	20	37,50	10,00	1,875	
200	106441	4003446810321	20	37,50	10,00	1,875	
220*	106442	4003446810345	24	30,00	10,00	1,250	
240*	106443	4003446810369	24	30,00	10,00	1,250	

*Lieferzeit ca. 5 Arbeitstage.

Durchgehend wasserabweisende, robuste Steinwolle-Dämmplatte für die Dämmung von hinterlüfteten Fassaden. Zertifizierte Witterungsbeständigkeit. Über alle Dicken geeignet für die Montage im Klebverfahren ohne mechanische Befestigung, z. B. mit ROCKWOOL Mörtelkleber.

Anwendungsgebiet WAB. Nennwert der Wärmeleitfähigkeit $\lambda_D = 0,034 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit $\lambda = 0,035 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$, nicht-brennbar, Euroklasse A1.

Fassadendämmplatte Fixrock® 035 VS



L x B: 1000 x 625 mm



Dicke mm	ROCKPACK + EINZELPAKET		ROCKPACK			EINZEL- PAKET	
	Art.-Nr.	EAN	Anz. Pakete	m²	Transport m³	m²	
60	106539	4003446810529	20	125,00	10,00	6,250	
80	106540	4003446810536	24	90,00	10,00	3,750	
100	106542	4003446810543	20	75,00	10,00	3,750	
120	106543	4003446810550	20	62,50	10,00	3,125	
140	106544	4003446810567	20	50,00	10,00	2,500	
160	106546	4003446810581	24	45,00	10,00	1,875	
180	106548	4003446810598	20	37,50	10,00	1,875	
200	106549	4003446810604	20	37,50	10,00	1,875	
220*	106550	4003446810611	24	30,00	10,00	1,250	

*Lieferzeit ca. 5 Arbeitstage.

Dicke 240 mm auf Anfrage.

Durchgehend wasserabweisende, robuste Steinwolle-Dämmplatte mit einseitiger schwarzer Vlieskaschierung für die Dämmung von hinterlüfteten Fassaden mit Anforderungen an Schattenfugen. Über alle Dicken geeignet für die Montage im Klebverfahren ohne mechanische Befestigung,

z. B. mit ROCKWOOL Mörtelkleber.

Anwendungsgebiet WAB. Nennwert der Wärmeleitfähigkeit $\lambda_D = 0,034 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit $\lambda = 0,035 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$, nicht-brennbar, Euroklasse A1.

**DARAUF IST VERLASS!
3 MONATE FREI BEWITTERBAR!**

Die TU Berlin bestätigt: Selbst bei drei Monaten freier Bewitterung werden die maßgeblichen Eigenschaften der Fassadendämmplatte **Fixrock** nicht beeinträchtigt!



Laibungsplatte Fixrock® 035 LB



L × B: 1000 × 625 mm

Dicke mm	ROCKPACK + EINZELPAKET		ROCKPACK			EINZEL- PAKET	
	Art.-Nr.	EAN	Anz. Pakete	m ²	Transport m ³	m ²	
30*	106334	4003446002719	24	240,00	10,00	10,00	
40*	106333	4003446002177	24	180,00	10,00	7,50	
50*	106335	4003446788750	20	150,00	10,00	7,50	


*Lieferzeit ca. 5 Arbeitstage.

Durchgehend wasserabweisende, robuste Steinwolle-Dämmplatte für die Dämmung von Fenster- und Türleibungen in vorgehängten hinterlüfteten Fassaden.

Anwendungsgebiet WAB. Nennwert der Wärmeleitfähigkeit $\lambda_D = 0,034 \text{ W/(m·K)}$, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit $\lambda = 0,035 \text{ W/(m·K)}$, nicht-brennbar Euroklasse A1.

Außenwand

Laibungsplatte Fixrock® 035 VS LB



L × B: 1000 × 625 mm

Dicke mm	ROCKPACK + EINZELPAKET		ROCKPACK			EINZEL- PAKET	
	Art.-Nr.	EAN	Anz. Pakete	m ²	Transport m ³	m ²	
30*	106376	4003446789771	20	250,00	10,00	12,50	
40*	106374	4003446563609	24	180,00	10,00	7,50	
50*	106377	4003446789818	20	150,00	10,00	7,50	

*Lieferzeit ca. 5 Arbeitstage.

Durchgehend wasserabweisende, robuste Steinwolle-Dämmplatte mit einseitiger schwarzer Vlieskaschierung für die Dämmung von Fenster- und Türleibungen in vorgehängten hinterlüfteten Fassaden mit Anforderungen an Schattenfugen.

Anwendungsgebiet WAB. Nennwert der Wärmeleitfähigkeit $\lambda_D = 0,034 \text{ W/(m·K)}$, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit $\lambda = 0,035 \text{ W/(m·K)}$, nicht-brennbar Euroklasse A1.

Außenwand

Dämmung von hinterlüfteten Fassaden

Dämmstoffhalter DH



Dämmstoff- dicke mm	Art.-Nr.	EAN	Bezeichnung	Stück/ Paket	
60	164447	4003446959365	Dämmstoffhalter Schaft DH 60	300	
80	164449	4003446959389	Dämmstoffhalter Schaft DH 80	300	
100	164451	4003446959402	Dämmstoffhalter Schaft DH 100	300	
120	164453	4003446959426	Dämmstoffhalter Schaft DH 120	300	
140	164454	4003446959440	Dämmstoffhalter Schaft DH 140	300	
160	164456	4003446959457	Dämmstoffhalter Schaft DH 160	300	
180	164457	4003446959464	Dämmstoffhalter Schaft DH 180	300	
200	164458	4003446959471	Dämmstoffhalter Schaft DH 200	300	
220	164459	4003446959488	Dämmstoffhalter Schaft DH 220	300	
240	164460	4003446959495	Dämmstoffhalter Schaft DH 240	300	
260	164461	4003446959501	Dämmstoffhalter Schaft DH 260	300	
280	164463	4003446959518	Dämmstoffhalter Schaft DH 280	300	
300	164466	4003446959525	Dämmstoffhalter Schaft DH 300	300	
	Art.-Nr.	EAN	Bezeichnung	Stück/ Paket	
	164437	4003446959310	Dämmstoffhalter Teller	300	

Hochwertiger zweiteiliger Dämmstoffhalter aus Kunststoff zur Befestigung von Fixrock Dämmplatten in Dicken von 60 bis 300 mm in der vorgehängten hinterlüfteten Fassade.

Vermeidet „Steppdeckeneffekt“ und ein Aufklaffen der Fugen im Bereich der Plattenstöße. Das Packvolumen reduziert sich gegenüber einteiligen Dämmstoffhaltern erheblich. Sehr gut geeignet auch für zweilagig verlegte Dämmung.

Durchmesser Bohrer 8 mm
Bohrlochtiefe $t \geq 40$ mm
Verankerungstiefe $v \geq 30$ mm
Durchmesser Teller 90 mm

Bitte bei Bestellung unbedingt Zweiteiligkeit beachten!

Dämmung von hinterlüfteten Fassaden/hier: Brandriegel

Fixrock BWM Brandriegel Kit



Das Fixrock BWM Brandriegel Kit ist ein System, das als Brandsperre sowohl horizontal als auch vertikal in der VHF eingesetzt werden kann.


Wichtiger Hinweis: Pro laufenden Meter Brandriegel sind vier Abstandhalter einzuplanen und es ist die entsprechende Menge mitzubestellen.

Das geprüfte System besteht aus einem Brandriegel mit Zweischichtcharakteristik und schwarzer Vlieskaschierung, nichtbrennbar, Euroklasse A2-s1, d0 nach DIN EN 13501-1.

Formteil (Abstandhalter) aus glasfaserverstärktem Kunststoff: Dieses definiert die Breite des Hinterlüftungsraums (9 mm) im Brandriegelbereich.

Anwendungsgebiet WAB. Einsetzbar mit Flächen-dämmung Fixrock 033, 033 VS, 035 und 035 VS bei Dämmdicken von 120 – 300 mm. Hinterlüftungsraum i. d. R. bis max. 80 mm, bei bestimmten Dämmdicken bis max. 100 mm möglich (s. Verlegeanleitung).

Brandriegel



Größe	Dicke mm	PALETTE + EINZELPAKET	PALETTE			EINZELPAKET	
		Art.-Nr.	Anzahl Karton	m	Transport m³	m pro Paket	
S**	180	237134	12	144	5,00	12	
M**	220	237136	16	128	5,00	8	
L**	260	237138	12	96	5,00	8	
XL**	300	237140	12	96	5,00	8	

** Lieferzeit auf Anfrage

WICHTIGER HINWEIS

Brandriegel und Abstandhalter immer in Kombination bestellen!

Abstandhalter



Stück pro Karton	Art.-Nr.	EAN	
100	238892	4003446997374	

Schablone Brandriegel VHF



Art.-Nr.	EAN	L x B x H:	
239337	4003446998234	1000 x 200 x 145 mm	

Schablone als Hilfsmittel für die Erstellung der Aussparung, in die der Brandriegel eingebaut wird (siehe auch Verlegeanleitung Fixrock BMW Brandriegel Kit)

Außenwand

Dämmung von zweischaligem Mauerwerk

**DARAUF IST VERLASS!
3 MONATE FREI BEWITTERBAR!**

Die TU Berlin bestätigt: Selbst bei drei Monaten freier Bewitterung werden die maßgeblichen Eigenschaften der Kerndämmung nicht beeinträchtigt!



Kerndämmplatte Kernrock 033



L × B: 1000 × 625 mm

Dicke mm	ROCKPACK + EINZELPAKET		ROCKPACK			EINZELPAKET	
	Art.-Nr.	EAN	Anz. Pakete	m ²	Transport m ³	m ²	
60*	293053	4003446529100	28	105,0	10,0	3,750	
70*	306262	4003446534890	24	90,0	10,0	3,750	
80*	293144	4003446529148	24	75,0	10,0	3,125	
100*	293151	4003446529162	24	60,0	10,0	2,500	
120*	293155	4003446529179	28	52,5	10,0	1,875	
140*	293157	4003446529186	24	45,0	10,0	1,875	
160*	293162	4003446529193	28	35,0	10,0	1,250	
180*	293166	4003446529209	28	35,0	10,0	1,250	
200*	293171	4003446529216	28	35,0	10,0	1,250	

*Lieferzeit ca. 5 Arbeitstage.

Formstabile Steinwolle-Dämmplatte für die Dämmung von zweischaligem Mauerwerk nach DIN 1053-1/Eurocode 6. Hervorragende, zertifizierte Witterungsbeständigkeit.

Anwendungsgebiet WZ. Nennwert der Wärmeleitfähigkeit $\lambda_D = 0,032 \text{ W/(m·K)}$, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit $\lambda = 0,033 \text{ W/(m·K)}$, nichtbrennbar, Euroklasse A1.

Kerndämmplatte Kernrock 033 VS



L × B: 1000 × 625 mm

Dicke mm	ROCKPACK + EINZELPAKET		ROCKPACK			EINZELPAKET	
	Art.-Nr.	EAN	Anz. Pakete	m ²	Transport m ³	m ²	
60*	293098	4003446529117	28	105,0	10,0	3,750	
70*	306244	4003446534869	24	90,0	10,0	3,750	
80*	293102	4003446529124	24	75,0	10,0	3,125	
100*	293134	4003446529131	24	60,0	10,0	2,500	
120*	293149	4003446529155	28	52,5	10,0	1,875	
140*	293173	4003446529223	24	45,0	10,0	1,875	
160*	293174	4003446529230	28	35,0	10,0	1,250	
180*	293175	4003446529247	28	35,0	10,0	1,250	
200*	293176	4003446529254	28	35,0	10,0	1,250	

*Lieferzeit ca. 5 Arbeitstage.

Formstabile Steinwolle-Dämmplatte mit einseitiger schwarzer Vlieskaschierung für die Dämmung von zweischaligem Mauerwerk nach DIN 1053-1/Eurocode 6. Hervorragende, zertifizierte Witterungsbeständigkeit.

Anwendungsgebiet WZ. Nennwert der Wärmeleitfähigkeit $\lambda_D = 0,032 \text{ W/(m·K)}$, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit $\lambda = 0,033 \text{ W/(m·K)}$, nichtbrennbar, Euroklasse A1.

**DARAUF IST VERLASS!
3 MONATE FREI BEWITTERBAR!**

Die TU Berlin bestätigt: Selbst bei drei Monaten freier Bewitterung werden die maßgeblichen Eigenschaften der Kerndämmung nicht beeinträchtigt!



Kerndämmplatte Kernrock 035



L × B: 1000 × 625 mm

Dicke mm	ROCKPACK + EINZELPAKET		ROCKPACK			EINZELPAKET	
	Art.-Nr.	EAN	Anz. Pakete	m ²	Transport m ³	m ²	
40	291808	4003446528264	24	180,0	10,0	7,500	
50	291812	4003446528271	20	150,0	10,0	7,500	
60	292120	4003446528646	28	140,0	10,0	5,000	
80	292124	4003446528653	28	105,0	10,0	3,750	
100	292128	4003446528660	28	87,5	10,0	3,125	
120	292130	4003446528677	28	70,0	10,0	2,500	
140	292132	4003446528684	24	60,0	10,0	2,500	
160	292135	4003446528691	28	52,5	10,0	1,875	
180	292138	4003446528714	24	45,0	10,0	1,875	
200	292139	4003446528721	24	45,0	10,0	1,875	

Formstabile Steinwolle-Dämmplatte für die Dämmung von zweischaligem Mauerwerk nach DIN 1053-1/Eurocode 6. Hervorragende, zertifizierte Witterungsbeständigkeit.

Anwendungsgebiet WZ. Nennwert der Wärmeleitfähigkeit $\lambda_D = 0,034 \text{ W/(m·K)}$, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit $\lambda = 0,035 \text{ W/(m·K)}$, nichtbrennbar, Euroklasse A1.

Kerndämmplatte Kernrock 035 VS



L × B: 1000 × 625 mm

Dicke mm	ROCKPACK + EINZELPAKET		ROCKPACK			EINZELPAKET	
	Art.-Nr.	EAN	Anz. Pakete	m ²	Transport m ³	m ²	
40	291963	4003446528493	24	180,0	10,0	7,500	
50	291965	4003446528509	20	150,0	10,0	7,500	
60	291966	4003446528516	20	125,0	10,0	6,250	
80	291967	4003446528523	24	90,0	10,0	3,750	
100	291968	4003446528547	20	75,0	10,0	3,750	
120*	291969	4003446528554	20	62,5	10,0	3,125	
140*	291970	4003446528561	20	50,0	10,0	2,500	
160*	291971	4003446528578	24	45,0	10,0	1,875	
180*	291972	4003446528585	20	37,5	10,0	1,875	
200*	291973	4003446528592	20	37,5	10,0	1,875	

*Lieferzeit ca. 5 Arbeitstage.

Formstabile Steinwolle-Dämmplatte mit einseitiger schwarzer Vlieskaschierung für die Dämmung von zweischaligem Mauerwerk nach DIN 1053-1/Eurocode 6. Hervorragende, zertifizierte Witterungsbeständigkeit.

Anwendungsgebiet WZ. Nennwert der Wärmeleitfähigkeit $\lambda_D = 0,034 \text{ W/(m·K)}$, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit $\lambda = 0,035 \text{ W/(m·K)}$, nichtbrennbar, Euroklasse A1.

Außenwand

Dämmung von Trennfugen

Trennfugenplatte Splitrock® MW



¹⁾L × B: 2000 × 1000 mm

²⁾L × B: 1000 × 625 mm

Dicke ¹⁾ mm	PALETTE					
	Art.-Nr.	EAN	m²	Transport m³		
20	106921	4003446653188	120,00	4,28		
30	106922	4003446653195	80,00	4,28		
40	106923	4003446653201	60,00	4,28		

Dicke ¹⁾ mm	HALBE PALETTE					
	Art.-Nr.	EAN	m²	Transport m³		
20	106924	4003446713011	60,00	2,85		
30	106925	4003446713028	40,00	2,85		
40	106926	4003446713035	30,00	2,85		

Dicke ²⁾ mm	ROCKPACK + EINZELPAKET		ROCKPACK			EINZEL- PAKET	
	Art.-Nr.	EAN	Anz. Pakete	m²	Transport m³	m²	
20	106918	4003446751020	24	240,00	10,00	10,00	
30	106919	4003446751051	24	150,00	10,00	6,25	
40	106920	4003446751075	24	120,00	10,00	5,00	

Steinwolle-Dämmplatte für die Wärme- und Schalldämmung von Haustrennwänden aus Mauerwerk, mit durchgehender Gebäudetrennfuge nach DIN 4109.

Anwendungsgebiet WTH-sh. Nennwert der Wärmeleitfähigkeit $\lambda_D = 0,034 \text{ W/(m·K)}$, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit $\lambda = 0,035 \text{ W/(m·K)}$, nicht-brennbar, Euroklasse A1.

Trennfugenplatte Splitrock®



L × B: 1000 × 625 mm

Dicke mm	PALETTE + EINZELPAKET		PALETTE			EINZEL- PAKET	
	Art.-Nr.	EAN	Anz. Pakete	m²	Transport m³	m²	
20	107890	4003446653249	12	75,00	2,50	6,25	
30	107889	4003446653232	10	50,00	2,50	5,00	
40	107887	4003446653164	10	37,50	2,50	3,75	
50*	107888	4003446653171	12	30,00	2,50	2,50	

*Lieferzeit ca. 5 Arbeitstage.

Ab 10 Tm³ kostenfreie Anlieferung (siehe auch Seite 42 – Lieferservice)

Steinwolle-Dämmplatte mit umlaufendem Stufenfalz für die Schalldämmung von zweischaligen Haustrennwänden in Ortbetonbauweise mit durchgehender Gebäudetrennfuge nach DIN 4109.

Anwendungsgebiet WTH-sg. Nennwert der Wärmeleitfähigkeit $\lambda_D = 0,039 \text{ W/(m·K)}$, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit $\lambda = 0,040 \text{ W/(m·K)}$, nicht-brennbar, Euroklasse A1.

Einblasdämmung und Dämmung im Holzrahmenbau

WLG 035
Fillrock KD Plus
Fillrock RG Plus

Einblasdämmsystem



	PALETTE				
	Art.-Nr.	EAN	Sack	kg	kg/Sack
Fillrock KD Plus	276840	4003446518708	24	480	20
Fillrock RG Plus	277234	4003446518883	24	480	20
Fillrock KD	109278	4003446518815	24	480	20
Fillrock RG	96957	4003446618792	24	360	15

Fillrock ist ein flockenförmiges Granulat aus Steinwolle, das mittels einer speziellen Maschinenteknik nachträglich in Hohlräume eingeblasen oder auf waagerechte oder geneigte Flächen aufgeblasen wird.

Nennwert der Wärmeleitfähigkeit für Fillrock KD/ RG Plus: $\lambda_D = 0,034 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit $\lambda = 0,035 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$, Fillrock KD/RG: Nennwert der Wärmeleitfähigkeit $\lambda_D = 0,037 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit $\lambda = 0,038 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$, nichtbrennbar, Euroklasse A1. Bei eingeblasenen Anwendungen wird die Setzungsklasse S1 erreicht.

Flexirock® 035

(Breite: 575 mm)



L x B: 1000 x 575 mm / 600 mm

Dicke mm	ROCKPACK + EINZELPAKET		ROCKPACK			EINZELPAKET	
	Art.-Nr.	EAN	Anz. Pakete	m²	Transport m³	m²	
80*	110346	4003446737048	28	96,60	10,00	3,450	
100*	110347	4003446737055	28	80,50	10,00	2,875	
120*	110348	4003446737079	28	64,40	10,00	2,300	
140*	110349	4003446737086	24	55,20	10,00	2,300	
160*	110350	4003446737093	28	48,30	10,00	1,725	
180*	110351	4003446737109	24	41,40	10,00	1,725	
200*	107035	4003446646166	20	34,50	10,00	1,725	
220*	310031	4003446537853	24	27,6	10,00	1,150	
240*	310035	4003446537860	24	27,6	10,00	1,150	

*Lieferzeit ca. 5 Arbeitstage.

(Breite: 600 mm)

Dicke mm	PALETTE + EINZELPAKET		PALETTE			EINZELPAKET	
	Art.-Nr.	EAN	Anz. Pakete	m²	Transport m³	m²	
80*	110340	4003446739134	28	100,80	10,00	3,600	
100*	110341	4003446739141	28	84,00	10,00	3,000	
120*	110342	4003446739158	28	67,20	10,00	2,400	
140*	110343	4003446739165	24	57,60	10,00	2,400	
160*	110344	4003446739172	28	50,40	10,00	1,800	
180*	110345	4003446739189	24	43,20	10,00	1,800	
200*	107036	4003446646234	20	36,00	10,00	1,800	
220*	310037	4003446537877	24	28,8	10,00	1,200	
240*	310038	4003446537884	24	28,8	10,00	1,200	

*Lieferzeit ca. 5 Arbeitstage.

Steinwolle-Dämmplatte mit elastischem Einbauverhalten. Ohne Zuschneiden einfach zwischen den Ständer einzubauen.

Anwendungsgebiete DZ, WH. Nennwert der Wärmeleitfähigkeit $\lambda_D = 0,034 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit $\lambda = 0,035 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$, nichtbrennbar, Euroklasse A1.

Innenausbau

Dämmung von feuerwiderstandsfähigen Bauteilen nach DIN 4102-4

Feuerschutzplatte Termarock® 30



L × B: 1000 × 625 mm

Dicke mm	ROCKPACK + EINZELPAKET		ROCKPACK			EINZELPAKET	
	Art.-Nr.	EAN	Anz. Pakete	m²	Transport m³	m²	
30	107474	4003446772506	20	250,00	10,00	12,500	
40*	107472	4003446008728	24	180,00	10,00	7,500	
60	110447	4003446706792	32	180,00	10,00	5,625	
80	110448	4003446646678	36	135,00	10,00	3,750	
100*	180134	4003446968428	28	105,00	10,00	3,750	

*Lieferzeit ca. 5 Arbeitstage.

Steinwolle-Dämmplatte für klassifizierte Feuerschutzkonstruktionen nach DIN 4102-4 im Innenausbau. Mindestrohdichte 30 kg/m³. Schmelzpunkt > 1000°C.

Anwendungsgebiete DZ, DI, WH, WI-zk, WTR. Nennwert der Wärmeleitfähigkeit $\lambda_D = 0,039$ W/(m·K), Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit $\lambda = 0,040$ W/(m·K), nichtbrennbar, Euroklasse A1. Längenbezogener Strömungswiderstand nach AFR > 7 kPa·s/m².

Feuerschutzplatte Termarock® 40



L × B: 1000 × 625 mm

Dicke mm	ROCKPACK + EINZELPAKET		ROCKPACK			EINZELPAKET	
	Art.-Nr.	EAN	Anz. Pakete	m²	Transport m³	m²	
30	176900	4003446966363	20	250,00	10,00	12,500	
40	120894	4003446008957	24	180,00	10,00	7,500	
50	107481	4003446008964	20	150,00	10,00	7,500	
60 ¹⁾	110453	4003446737178	24	135,00	10,00	5,625	
80 ¹⁾	110454	4003446737192	28	105,00	10,00	3,750	

¹⁾Ab 60 mm für Trennwände F30–F90 mit Gipsplatten Typ A und Typ H geeignet. Prüfzeugnis anfordern.

Steinwolle-Dämmplatte für klassifizierte Feuerschutzkonstruktionen nach DIN 4102-4 im Innenausbau. Mindestrohdichte 40 kg/m³. Schmelzpunkt > 1000°C.

Anwendungsgebiete DZ, DI, WH, WI-zk, WTR. Nennwert der Wärmeleitfähigkeit $\lambda_D = 0,034$ W/(m·K), Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit $\lambda = 0,035$ W/(m·K), nichtbrennbar, Euroklasse A1. Längenbezogener Strömungswiderstand nach AFR > 10 kPa·s/m².

Feuerschutzplatte Termarock® 50



L × B: 1000 × 625 mm

Dicke mm	ROCKPACK + EINZELPAKET		ROCKPACK			EINZELPAKET	
	Art.-Nr.	EAN	Anz. Pakete	m²	Transport m³	m²	
30	107552	4003446462537	24	240,00	10,00	10,00	
40	107549	4003446011155	24	180,00	10,00	7,50	
50	107550	4003446011162	20	150,00	10,00	7,50	
60	110460	4003446737208	28	140,00	10,00	5,00	
80*	120901	4003446930166	28	105,00	10,00	3,75	

*Lieferzeit ca. 5 Arbeitstage.

Steinwolle-Dämmplatte für klassifizierte Feuerschutzkonstruktionen nach DIN 4102-4 im Innenausbau. Mindestrohdichte 50 kg/m³. Schmelzpunkt > 1000°C.

Anwendungsgebiete DZ, DI, WH, WI-zk, WTR. Nennwert der Wärmeleitfähigkeit $\lambda_D = 0,034$ W/(m·K), Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit $\lambda = 0,035$ W/(m·K), nichtbrennbar, Euroklasse A1.

Dämmung von feuerwiderstandsfähigen Bauteilen nach DIN 4102-4

Feuerschutzplatte Termarock® 100



L × B: 1000 × 625 mm

Dicke mm	ROCKPACK + EINZELPAKET		ROCKPACK			EINZELPAKET	
	Art.-Nr.	EAN	Anz. Pakete	m²	Transport m³	m²	
30	107665	4003446548514	32	200,00	10,00	6,250	
40	107660	4003446014514	24	120,00	10,00	5,000	
60*	107661	4003446014521	32	80,00	10,00	2,500	
80*	107662	4003446014538	24	60,00	10,00	2,500	
100*	107663	4003446014545	28	52,50	10,00	1,875	

*Lieferzeit ca. 5 Arbeitstage.

Steinwolle-Dämmplatten für klassifizierte Feuerschutzkonstruktionen nach DIN 4102-4 im Innenausbau. Mindestrohdichte 100 kg/m³. Schmelzpunkt > 1000°C.

Anwendungsgebiete DZ, DI, WH, WI-zk, WTR. Nennwert der Wärmeleitfähigkeit $\lambda_D = 0,034$ W/(m·K), Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit $\lambda = 0,035$ W/(m·K), nichtbrennbar, Euroklasse A1.

Dämmung von leichten Trennwänden

Trennwandplatte Sonorock® 035



L × B: 1000 × 625 mm

Dicke mm	ROCKPACK + EINZELPAKET		ROCKPACK			EINZELPAKET	
	Art.-Nr.	EAN	Anz. Pakete	m²	Transport m³	m²	
60*	113712	4003446900695	20	112,50	10,00	5,625	
80*	113713	4003446900701	24	90,00	10,00	3,750	
100	113714	4003446900718	20	75,00	10,00	3,750	
120	113715	4003446900732	20	62,50	10,00	3,125	
140*	113716	4003446900749	20	50,00	10,00	2,500	
160*	113717	4003446900763	24	45,00	10,00	1,875	
180*	113718	4003446900770	20	37,50	10,00	1,875	
200	113719	4003446900787	20	37,50	10,00	1,875	
220*	113720	4003446901418	24	30,00	10,00	1,250	
240*	113721	4003446901425	24	30,00	10,00	1,250	

*Lieferzeit ca. 5 Arbeitstage.

Nichtbrennbare Steinwolle-Dämmplatte für den Wärme-, Schall- und Brandschutz im Holzbau und Trockenbau.

Anwendungsgebiete DI, DZ, WH, WI-zk, WTR. Nennwert der Wärmeleitfähigkeit $\lambda_D = 0,034$ W/(m·K), Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit $\lambda = 0,035$ W/(m·K), nichtbrennbar, Euroklasse A1.

Innenausbau

Dämmung von leichten Trennwänden

Trennwandplatte Sonorock®



L × B: 1000 × 625 mm

Dicke mm	ROCKPACK + EINZELPAKET		ROCKPACK			EINZELPAKET	
	Art.-Nr.	EAN	Anz. Pakete	m ²	Transport m ³	m ²	
40	107268	4003446812981	24	180,00	10,00	7,500	
50	107269	4003446812974	20	150,00	10,00	7,500	
60	110417	4003446788514	32	180,00	10,00	5,625	
80	110400	4003446646586	36	135,00	10,00	3,750	
100	110416	4003446876242	28	105,00	10,00	3,750	
120	110401	4003446646609	36	90,00	10,00	2,500	
140*	110402	4003446646616	32	80,00	10,00	2,500	

*Lieferzeit ca. 5 Arbeitstage.

Steinwolle-Dämmplatte für die Dämmung von leichten Trennwänden. Feuerschutzkonstruktionen F30/90 nach Prüfzeugnis ausführen.

Anwendungsgebiete DZ, WH, WI-zk, WTR. Nennwert der Wärmeleitfähigkeit $\lambda_D = 0,039 \text{ W/(m·K)}$, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit $\lambda = 0,040 \text{ W/(m·K)}$, nichtbrennbar, Euroklasse A1.

Trennwandplatte Sonorock® Akustik



L × B: 1000 × 625 mm

Dicke mm	ROCKPACK + EINZELPAKET		ROCKPACK			EINZELPAKET	
	Art.-Nr.	EAN	Anz. Pakete	m ²	Transport m ³	m ²	
45	107308	4003446645749	20	150,00	10,00	7,50	
70	110445	4003446720132	32	160,00	10,00	5,00	
95	110446	4003446720163	32	120,00	10,00	3,75	

Steinwolle-Dämmplatte für die Dämmung von leichten Trennwänden. Optimierte Schalldämmung durch vollständiges Ausfüllen des Trennwandhohlraums.

Anwendungsgebiet WTR. Nennwert der Wärmeleitfähigkeit $\lambda_D = 0,039 \text{ W/(m·K)}$, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit $\lambda = 0,040 \text{ W/(m·K)}$, nichtbrennbar, Euroklasse A1.

Fußboden

Dämmung schwimmender Estriche und Fertigteilestriche

Trittschalldämmplatte Floorrock® Acoustic CP5

(ehemals Floorrock SE)



L x B: 1000 x 625 mm

Dicke mm	ROCKPACK + EINZELPAKET		ROCKPACK			EINZELPAKET	
	Art.-Nr.	EAN	Anz. Pakete	m²	Transport m³	m²	
15-5* ¹⁾	329870	4003446548392	16	180,00	5,00	11,25	
20-5	328388	4003446547173	24	240,00	10,00	10,00	
25-5	328389	4003446547180	24	180,00	10,00	7,50	
30-5	328390	4003446547197	24	150,00	10,00	6,25	
40-5*	328393	4003446547203	24	120,00	10,00	5,00	

*Lieferzeit ca. 5 Arbeitstage.

¹⁾Nur auf Palette 2000 x 1250 mm lieferbar.

Begehbare Steinwolle-Dämmplatte für die Trittschall-, Luftschall- und Wärmedämmung von Geschossdecken und Böden unter schwimmenden Mörtel- und Fließestrichen.
Nicht geeignet für die Verwendung unter Gussasphaltestrichen oder Trockenestrichen.

Anwendungsgebiet DES-sh. Nennwert der Wärmeleitfähigkeit $\lambda_D = 0,034 \text{ W/(m·K)}$, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit $\lambda = 0,035 \text{ W/(m·K)}$, nicht-brennbar, Euroklasse A1.

Bemessungsdicke für die Konstruktionshöhe d_L in mm	15	20	25	30	40
Dynamische Steifigkeit s' in MN/m^3 nach EN 29052-1	25	18	13	11	10

Trittschalldämmplatte Floorrock® Acoustic CP3

(ehemals Floorrock TE)



L x B: 1000 x 625 mm

Dicke mm	PALETTE + EINZELPAKET		PALETTE			EINZELPAKET	
	Art.-Nr.	EAN	Anz. Pakete	m²	Transport m³	m²	
13-3*	329860	4003446548378	20	225,00	5,00	11,250	
20-3*	328453	4003446547302	20	150,00	5,00	7,500	
30-3*	328456	4003446547319	20	100,00	5,00	5,000	
40-3*	328824	4003446547647	20	75,00	5,00	3,750	

*Lieferzeit ca. 5 Arbeitstage.

Ab 10 Tm³ kostenfreie Anlieferung (siehe auch Seite 42 – Lieferservice)

Begehbare Steinwolle-Dämmplatte für die Trittschall-, Luftschall- und Wärmedämmung von Geschossdecken und Böden unter schwimmenden Mörtel- und Fließestrichen.
Maximal zulässige Flächenlast: 5 kN/m².
Maximal zulässige Einzellast: 4 kN.
Geeignet für die Verarbeitung unter Gussasphaltestrichen sowie für die Verlegung unter

Trockenestrichen aus großformatigen Holzwerkstoffplatten mit maximaler Flächenlast: 1,5 kN/m² bzw. maximaler Einzellast: 1,0 kN.
Anwendungsgebiet DES-sm. Nennwert der Wärmeleitfähigkeit $\lambda_D = 0,034 \text{ W/(m·K)}$, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit $\lambda = 0,035 \text{ W/(m·K)}$, nicht-brennbar, Euroklasse A1.

Bemessungsdicke für die Konstruktionshöhe d_L in mm	13	20	30	40
Dynamische Steifigkeit s' in MN/m^3 nach EN 29052-1	30	30	19	16

Fußboden

Dämmung von Fertigteil Estrichen

Trittschalldämmplatte Floorrock® Acoustic CP2

(ehemals Floorrock HP)



L x B: 1000 x 625 mm

Dicke mm	PALETTE + EINZELPAKET		Anz. Pakete	PALETTE		EINZELPAKET	
	Art.-Nr.	EAN		m²	Transport m³	m²	
12-2*	329856	4003446548361	24	240,00	5,00	10,000	
20-2*	324380	4003446545711	24	150,00	5,00	6,250	
30-2*	325348	4003446545971	28	100,00	5,00	3,750	
40-2*	324391	4003446545766	20	75,00	5,00	3,750	

*Lieferzeit ca. 5 Arbeitstage.

Ab 10 Tm³ kostenfreie Anlieferung (siehe auch Seite 42 – Lieferservice)

Begehbare Steinwolle-Dämmplatte für die Trittschall-, Luftschall- und Wärmedämmung von Geschossdecken und Böden unter schwimmenden Mörtel- und Fließestrichen.

Maximal zulässige Flächenlast: 10 kN/m².

Maximal zulässige Einzellast: 7,5 kN.

Geeignet für die Verarbeitung unter Gussasphaltestrichen sowie für die Verlegung unter Trocken-

estrichen aus großformatigen Holzwerkstoffplatten und Gipsfaserplatten mit maximaler Flächenlast: 1,5 kN/m² bzw. maximaler Einzellast: 1,0 kN.

Anwendungsgebiet DES-sg. Nennwert der Wärmeleitfähigkeit $\lambda_D = 0,034 \text{ W/(m·K)}$, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit $\lambda = 0,035 \text{ W/(m·K)}$, nicht-brennbar, Euroklasse A1.

Bemessungsdicke für die Konstruktionshöhe d_L in mm	12	20	30	40
Dynamische Steifigkeit s' in MN/m³ nach EN 29052-1	75	48	27	21

Ausgleichsdämmplatte Floorrock® Therm

(ehemals Floorrock AP)



L x B: 1000 x 625 mm

Dicke mm	PALETTE + EINZELPAKET		Anz. Pakete	PALETTE		EINZELPAKET	
	Art.-Nr.	EAN		m²	Transport m³	m²	
20*	328407	4003446547234	24	150,00	5,00	6,250	
30*	328408	4003446547241	20	100,00	5,00	5,000	
40*	328409	4003446547258	20	75,00	5,00	3,750	
50*	328410	4003446547265	24	60,00	5,00	2,500	
60*	328412	4003446547272	20	50,00	5,00	2,500	
80*	328413	4003446547289	20	37,50	5,00	1,875	
100*	328417	4003446547296	24	30,00	5,00	1,250	
120*	328402	4003446547227	20	25,00	5,00	1,250	

*Lieferzeit ca. 5 Arbeitstage.

Hoch verdichtete druckfeste Steinwolle-Dämmplatte als Ausgleichsplatte und zusätzliche Wärmedämmung unter schwimmenden Estrichen. Die Floorrock Therm ist in Kombination mit Floorrock Trittschalldämmplatten einsetzbar.

Anwendungsgebiet DEO. Nennwert der Wärmeleitfähigkeit $\lambda_D = 0,039 \text{ W/(m·K)}$, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit $\lambda = 0,040 \text{ W/(m·K)}$, nicht-brennbar, Euroklasse A1. Druckfestigkeit: 70 kPa.

Weitere Produkte für die Dämmung von Böden

Verbundplatte Floorrock® Heat




Dicke mm	PALETTE				m ²
	Art.-Nr.	EAN	Anzahl Platten		
30-3**	275800	4003446519255	40		40,00

**Lieferzeit auf Anfrage.

Steinwolle Verbundplatte für die Trittschall- und Wärmedämmung unter Heizstrichen aus Estrichmörteln. Maximal zulässige Flächenlast: 5 kN/m², max. Einzellast: 4 kN. Dynamische Steifigkeit s' bei 30 mm = 19 MN/m³ nach EN 29052-1.

Anwendungsgebiet DES-sm. Nennwert der Wärmeleitfähigkeit $\lambda_D = 0,034 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit $\lambda = 0,035 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$, nichtbrennbar, Euroklasse A2-s1, d0.

Randdämmstreifen RST



Produkt- abmessungen mm (L x B x D)	Art.-Nr.	PAKET			Transport m ³
		EAN	lfd. m		
1000 x 80 x 12	53827	4003446000333	100,00		0,114
1000 x 120 x 12	106900	4003446000340	66,00		0,113

Steinwolle-Dämmstreifen zur Vermeidung von Schall- und Wärmebrücken zwischen schwimmendem Estrich, Holzfußboden und aufgehendem Mauerwerk.

Kann auch bei Metall- und Holzständerwänden im Bereich der Bauteilanschlüsse verwendet werden. Anwendungsgebiet DES-sh. Nichtbrennbar, Euroklasse A1.

RockTest Luftdichtsystem

für den Dachgeschoss- und Innenausbau

RockTest Verkaufsdisplay



Abmessungen cm (B x H x T)	Art.-Nr.	EAN	Bezeichnung
136 x 206 x 66	134393	4003446944736	

Attraktives Verkaufsdisplay für das RockTest Luftdichtsystem. Material: Metall; Farbe: Anthrazit-grau. Inklusive 3 Fachböden mit Abtrennleisten

und Preisschienen sowie Einzelhaken und Prospektständer. Ohne Inhalt. Lieferzeit ca. 4 Wochen.

Abmessungen cm (B x H x T)	Art.-Nr.	EAN	Bezeichnung
69,5 x 224 x 64	165924	4003446960804	Kleinere Variante

RockTest Varitop




	Art.-Nr.	EAN	lfd. m/ Rolle	Breite m	m² Rolle	m² Palette	Rollen/ Palette
Einzelrolle	256781	4003446507429	50	1,50	75	3000	40

Feuchtevariable Dampfbremse s_d : 0,3 m–5,00 m für den Innenbereich. Reagiert aktiv auf direkte Umgebungsfeuchte.

Im Winter effizient diffusionshemmend bei gleichzeitig hoher Diffusionsoffenheit im Sommer.

(nur solange der Vorrat reicht)

RockTest INTELLO® climate Plus



	Art.-Nr.	EAN	lfd. m/ Rolle	Breite m	m² Rolle	m² Palette	Rollen/ Palette
Einzelrolle	201848	4003446976782	50	1,50	75	1500	20

Feuchtevariable, besonders reißfeste, gitternetz-verstärkte Hochleistungsdampfbremse s_d : 0,25 m–25,00 m für den Innenbereich.

Reagiert aktiv auf direkte Umgebungsfeuchte. Im Winter effizient diffusionshemmend bei gleichzeitig größtmöglicher Diffusionsoffenheit im Sommer.

RockTest Centitop



	Art.-Nr.	EAN	lfd. m	Breite m	m² Rolle	m² Palette	Rollen/ Palette
Einzelrolle	125761	4003446932474	15	2	30	4740	158
Einzelrolle	237996	4003446996100	25	2	50	4700	94
Einzelrolle	125774	4003446932528	50	2	100	5300	53

Dampfbremse s_d : 100 m für den Innenbereich. Dauerhaft diffusionshemmend im Winter und

Sommer. Ermöglicht Konstruktionsaufbauten gemäß DIN 4108-3.

für den Dachgeschoss- und Innenausbau

RockTest Inline



	Art.-Nr.	EAN	lfd. m/ Rolle	Breite mm	Rollen/ Karton	Kartons/ Palette	
Rolle	125835	4003446932658	40	60	5	120	

Einseitig klebendes Papierklebeband zur luftdichten Verklebung von Überlappungen von

Dampfbremsen und Stößen bei OSB-Platten im Innenbereich.

RockTest Tinline



	Art.-Nr.	EAN	lfd. m/ Rolle	Breite mm	Rollen/ Karton	Kartons/ Palette	
Rolle	125848	4003446932702	25	60	10	80	

Einseitig klebendes, dehnbares Folienklebeband zur luftdichten Verklebung von Überlappungen von Dampfbremsen, Unterdeck- und Unterspannbahnen sowie Stößen bei OSB-Platten und für

Anschlüsse an Durchdringungen. Für den Innen- und Außenbereich geeignet.

Auch geeignet für die Verwendung im Aufsparrendämmsystem Meisterdach.

(nur solange der Vorrat reicht)

ZVDH Materialgarantie.

RockTest Splitline



Rolle	Art.-Nr.	EAN	lfd. m/ Rolle	Breite mm	Rollen/ Karton	Kartons/ Palette	
Splitline	125844	4003446932696	25	60	10	80	

Einseitig klebendes, dehnbares Folienklebeband mit geteiltem Abdeckstreifen zur luftdichten Verklebung von Überlappungen von Dampfbremsen, Unterdeck- und Unterspannbahnen sowie Stößen bei OSB-Platten und für Anschlüsse in Ecken und an Fenstern. Für den Innen- und Außenbereich geeignet.

Auch geeignet für die Verwendung im Aufsparrendämmsystem Meisterdach.

RockTest Purekit



	Art.-Nr.	EAN	Inhalt ml	Klebelänge lfd. m	Kartuschen/ Karton	Kartons/ Palette	
Kartusche	256784	4003446507436	310	ca. 12	20	60	

Dichtkleber in der Kartusche zum luftdichten Anschluss von Dampfbremsen an angrenzende Bauteile im Innenbereich.

(nur solange der Vorrat reicht)



RockTect
FIRE

RockTest Firewall System

Ergänzungsprodukte für den Innenausbau
(schwerentflammbar B-s1, d0)

Die Systemprüfung für das RockTest Firewall System gilt nur in Kombination mit nichtbrennbaren Steinwolle-Dämmstoffen, Euroklasse A1.

RockTest Varitop FIRE

NEU



	Art.-Nr.	EAN	lfd. m/ Rolle	Breite m	m² Rolle	m² Palette	Rollen/ Palette	
Einzelrolle	319981	4003446543014	40	1,50	60	2520	42	

Schwerentflammbare, feuchtevariable Dampfbremse s_d : 0,3 m–5,00 m für den Innenbereich. Reagiert aktiv auf direkte Umgebungsfeuchte. Im Winter effizient diffusionshemmend bei gleichzeitig hoher Diffusionsoffenheit im Sommer.

RockTest Varitop FIRE ist Bestandteil des schwerentflammbaren RockTest Firewall Systems.

RockTest Tinline FIRE

NEU



	Art.-Nr.	EAN	lfd. m/ Rolle	Breite mm	Rollen/ Karton	Kartons/ Palette	
Rolle	319984	4003446543021	25	60	10	80	

Einseitig klebendes, dehnbares Spezial-Folienklebeband zur luftdichten Verklebung von Überlappungen von Dampfbremsen, Unterdeck- und Unterspannbahnen sowie Stößen bei OSB-Platten und für Anschlüsse an Durchdringungen. Für den Innenbereich geeignet.

In Kombination mit der RockTest Varitop FIRE schwerentflammbar.

RockTest Tinline FIRE ist Bestandteil des schwerentflammbaren RockTest Firewall Systems.

RockTest Purekit FIRE

NEU



	Art.-Nr.	EAN	Inhalt ml	Klebelänge lfd. m	Kartuschen/ Karton	Kartons/ Palette	
Kartusche	319985	4003446543038	310	ca. 12	20	60	

Dichtkleber in der Kartusche zum luftdichten Anschluss von Dampfbremsen an angrenzende Bauteile im Innenbereich.

In Kombination mit der RockTest Varitop FIRE schwerentflammbar.


RockTest Purekit FIRE ist Bestandteil des schwerentflammbaren RockTest Firewall Systems.

RockTest Luftdichtsystem

Ergänzungsprodukte für die Außenanwendung im Meisterdach®



RockTest Meditop



	Art.-Nr.	EAN	Länge m	Breite m	m ² Rolle	m ² Palette	
Einzelrolle	125868	4003446932801	50	1,50	75	1500	

Dreischichtige Luftdichtungsbahn aus PP-Mikrofaservlies und TEEE-Film für die Modernisierung von Schrägdächern, bei denen die Luftdichtung zwischen zwei Wärmeschichten – Dämmung zwischen und auf den Sparren – verlegt werden kann (mit Selbstklebestreifen ausgestattet).
Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke s_d : 0,5 m.

Feuchteschutz für diverse Konstruktionen gemäß DIN 4108-3 nachgewiesen.

Objektspezifische Freigabe einholen.
Euroklasse E.

ZVDH Materialgarantie.

RockTest Dasatop




	Art.-Nr.	EAN	Länge m	Breite m	m ² Rolle	m ² Palette	
Einzelrolle	110020	4003446789627	50	1,50	75	1500	

Dampfbremse und Luftdichtungsbahn aus Polypropylen und Polyethylen-Copolymer mit feuchtevariablem Diffusionswiderstand für die Verlegung über den Sparren bei der Modernisierung. Wirkt in den Gefachen als Dampfbremse (s_d -Wert: bis 2 m); auf den Sparren kann sich der s_d -Wert unter Feuchteinfluss auf unter 0,05 m verringern und

schädliche Feuchteeinwirkung vermeiden.
Feuchteschutznachweis gemäß DIN 4108-3 vorhanden.
Euroklasse E.

ZVDH Materialgarantie.

RockTest Vapotop




	Art.-Nr.	EAN	Länge m	Breite m	m ² Rolle	m ² Palette	
Einzelrolle	125861	4003446932740	50	1,50	75	1500	

Schalungsbahn aus Polypropylen mit einem Polyethylenfilm. Für den Neubau und die Verlegung auf der Schalung (mit Selbstklebestreifen ausgestattet). Schützt die Konstruktion während der Bauphase

(s_d -Wert: ca. 2,3 m). Für nachweisfreie Konstruktionen gemäß DIN 4108-3 geeignet.
Euroklasse E.

ZVDH Materialgarantie.

RockTest Drenatop




	Art.-Nr.	EAN	Länge m	Breite m	m ² Rolle	m ² Palette	
Rolle	125790	4003446932566	50	1,50	75	1500	

Dreilagige diffusionsoffene Unterspann- und Unterdeckbahn aus Polypropylen-Mikrofaser-Schichten und zwischenliegender porenfreier Funktionsmembran für die Wärmedämmung in voller Sparrenhöhe (mit Selbstklebestreifen aus-

stattet). Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke s_d : ca. 0,08 m. Geeignet für die Erstellung von Klasse 3 Unterdeckungen nach ZVDH Regelwerk. Euroklasse E.

ZVDH Materialgarantie.

RockTest Finatop



	Art.-Nr.	EAN	Länge m	Breite m	
Rolle	125853	4003446932733	25	0,30	

Diffusionsoffene First- und Kehlbahn aus dreilagigem Spezialvlies zur Abdeckung von Firsten und Kehlen. Rückseitig mit vollflächiger Selbstklebezone ausgestattet (s_d -Wert: 0,4 m).

Euroklasse E.

RockTest Multikit



	Art.-Nr.	EAN	Inhalt ml	Klebelänge lfd. m	Kartuschen/ Karton	Kartons/ Palette	
Kartusche	109284	4003446678020	310	ca. 12	20	60	

Dichtkleber in der Kartusche zum luftdichten Anschluss von Dampfbremsen, Unterdeck- und Unterspannbahnen an angrenzende Bauteile im

Innen- und Außenbereich. Auch geeignet für die Verwendung im Aufsparrendämmsystem Meisterdach.

ZVDH Materialgarantie.

Nageldichtband RockTest Nailkit



	Art.-Nr.	EAN	Länge m	Breite mm	Rollen/ Paket	
Rolle	322277	4003446544639	30	60	5	

Geschlossenzelliges PE-Schaumdichtband mit zweiseitigen UV-Acrylat-Klebezonen. Dichtet Durchdringungen in der Unterdeckbahn, die durch Nägel oder Schrauben verursacht werden,

unterhalb der Konterlatte dauerhaft ab. Geeignet für die Erstellung von Behelfsdächern und Klasse 3 Unterdeckungen nach ZVDH Regelwerk.

Conlit Brandschutz Stahl- und Stahlbetonbau



Conlit Steelprotect Systeme von ROCKWOOL gehören zu den bewährten und viel genutzten Lösungen für den Brandschutz im Stahl- und Stahlbetonbau.

Die Verwendung von Stahl- und Stahlbetonbauteilen hat nicht nur im Industriebau sondern auch bei Wohn- und Geschäftsgebäuden eine lange Tradition, da diese sehr flexibel einsetzbar sind und über eine hohe Tragkraft verfügen.

Dabei kommt dem Brandschutz eine besondere Bedeutung zu, denn Stahl ist zwar ein nichtbrennbarer Baustoff, verliert aber bei den hohen Temperaturen eines Brandes sehr schnell seine Tragfähigkeit.

Stahlkonstruktionen müssen daher gegen die Erwärmung im Brandfall geschützt werden. Nichtbrennbare Dämm Lösungen aus Steinwolle von ROCKWOOL sind dabei die erste Wahl: Sie bieten bei Stahlkonstruktionen einen hohen Feuerwiderstand.



Conlit® Brandschutzsysteme

Brandschutz von Stahlbaukonstruktionen F30 bis F180

Erhöhung der Feuerwiderstandsklasse von Betonbauteilen F30 bis F120

Conlit® Steelprotect Board



L × B: 2000 × 1200 mm

Dicke ¹⁾ mm	STEINWOLLE-PLATTE		PALETTE	
	Art.-Nr.	EAN	m ²	Transport m ³
25	223579	7050780612217	110,40	5,00
30	223575	7050780612200	91,20	5,00
35	223564	7050780612187	76,80	5,00
40	116312	4003446508556	72,00	5,00
50	166297	4003446961047	57,60	5,00

¹⁾ Dicken bis 100 mm auf Anfrage.

Conlit® Steelprotect Board Alu



L × B: 2000 × 1200 mm

Dicke ¹⁾ mm	STEINWOLLE-PLATTE		PALETTE	
	Art.-Nr.	EAN	m ²	Transport m ³
25	223453	7050780612071	110,40	5,00
30	223566	7050780612194	91,20	5,00
35	223563	7050780612170	76,80	5,00
40	223561	7050780612163	67,20	5,00

¹⁾ Dicken bis 100 mm auf Anfrage.

Das Conlit Steelprotect Board ist eine nichtbrennbare druckfeste Steinwolle-Dämmplatten für die Bekleidung von Stahl- und Stahlbetonbauteilen mit Anforderungen an die Feuerwiderstandsdauer. Sie werden als unkaschierte Variante (Conlit Steelprotect Board) und als einseitig mit gitternetzverstärkter Aluminiumfolie kaschierte Variante (Conlit Steelprotect Board Alu) angeboten.

Conlit Steelprotect Board: nichtbrennbar, A1 nach DIN 4102-1.

Conlit Steelprotect Board Alu: nichtbrennbar, A2 nach DIN 4102-1.

VERWENDBARKEITSNACHWEISE

- feuerwiderstandsfähige Bekleidung von Stahlbauteilen abP: P-SAC02/III-974
- Bekleidung von Stahlbetonbauteilen Gutachterliche Stellungnahme: GA-2012/215c -Nau i. V. m. abP: P-SAC02/III-974

Brandschutz von Stahl- und Stahlbetonrundstützen sowie Windverbänden F30 bis F120

Brandschutzschale Conlit® Steelprotect Section/Alu



Die Conlit Steelprotect Section ist eine nichtbrennbare kunstharzgebundene druckfeste Steinwolle-Brandschutzschale, die vorzugsweise für Brandschutzanwendungen an runden Bauteilen verwendet wird. Sie wird als unkaschierte Variante (Conlit Steelprotect Section) und als mit gitternetzverstärkter Aluminiumfolie kaschierte Variante (Conlit Steelprotect Section Alu) angeboten. Die Conlit Steelprotect Section ist einseitig aufgeschlitzt und zur leichteren Montage auf der Innenwand eingesägt.

Die Brandschutzschalen sind mit verschiedenen Innendurchmessern und Dämmstärken erhältlich. Sollten Sie Fragen zum Lieferprogramm haben, wenden Sie sich bitte an unseren Auftragservice. Auskunft zu den Preisen erhalten Sie auf Anfrage oder in der Preisliste Haustechnik/Conlit Brandschutz unter www.rockwool.de. Für Fragen zur Anwendung wenden Sie sich bitte an den Technischen Service (Tel. +49 (0) 2043 408 408).

Conlit® Brandschutzsysteme

Ergänzungsprodukte für Brandschutz von Stahl- und Stahlbetonbauteilen

Befestigungselement Conlit® Screw



Länge mm	Art.-Nr.	EAN	Verpackungsinhalt Stück VE
65	278666	4003446794195	1000
90	278686	4003446794218	1000

Die Conlit Screw ist eine spiralförmige Schraube aus verzinktem Stahl zur Verbindung von Steinwolle-Dämmstoffen in Brandschutzkonstruktionen.

Aluminiumklebeband ROCKWOOL Alufix



	Art.-Nr.	EAN	Breite mm	Länge m	Rollen/ Karton
Rolle	109316	4003446622993	50	100	24
	109317	4003446623006	75	100	16
	109318	4003446623013	100	100	12

Das ROCKWOOL Alufix ist ein Aluminiumklebeband mit einem sehr klebstarken, stark vernetzten Polyacrylat-Haftkleber. Es ist optimiert für die Verklebung von Dämmstoffstoßstellen, die hohen Temperaturbelastungen standhalten müssen. Das ROCKWOOL Alufix ist darüberhinaus witterungs-

beständig und die Festigkeit der Verklebung nimmt im Laufe der Zeit zu. Zur Verklebung der Stoßstellen von mit Aluminiumfolie kaschierten Dämmstoffen wie z. B. Conlit Steelprotect Section Alu, und Conlit Steelprotect Board Alu.

Wasserglas-Kaolin-Kleber Conlit® Fix/Conlit® Fix Cold



Produkt	Art.-Nr.	EAN	VE	Eimer/Paletten
Conlit Fix	51145	8711698928843	20 kg/Eimer	1 Eimer
Conlit Fix	36854	8718232074080	20 kg/Eimer	33 Eimer/Palette
Conlit Fix	67115	8711698975731	18 × 1 kg PE-Schlauch/Eimer	1 Eimer
Conlit Fix Cold	4296	4003446403820	20 kg/Eimer	1 Eimer
Conlit Fix Cold	109295	4003446880447	18 × 1 kg PE-Schlauch/Eimer	1 Eimer

Der Conlit Fix ist ein nichtbrennbarer Kleber, der in wesentlichen Bestandteilen aus Alkaliwasser und Kaolin als Füllstoff besteht. Zur Verklebung von Dämmstofffugen und -stoßstellen innerhalb der

Conlit Brandschutzsysteme. Für niedrige Verarbeitungstemperaturen ist der Conlit Fix Cold zu verwenden.

ROCKWOOL Services

Serviceleistungen, die überzeugen



Rockcommerce

Einfach und direkt online bestellen

Erleichtern Sie sich den Bestellvorgang und nutzen Sie unseren neuen Webshop Rockcommerce. Über einen individuellen Zugang haben Sie alles zu Ihren Bestellungen direkt im Blick.

Die Vorteile überzeugen:

- Bestellungen aufgeben und eigenständig ändern
- Bestellstatus der Bestellungen einsehen
- Sendungen in Echtzeit verfolgen
- Auftragsbestätigungen, Lieferscheine und Rechnungen schnell und bequem herunterladen
- Bestellvorlagen erstellen
- Informationen zu Produkten und Preisen abrufen
- Benutzerberechtigungen eigenständig verwalten



Geben Sie neue Bestellungen auf, ändern Sie vorhandene Bestellungen oder verfolgen Sie den Lieferstatus. Das alles ist möglich – rund um die Uhr.

ECHTZEIT-TRANSPORTVERFOLGUNG

Transparenz in der Logistik mit Sixfold

Alle Daten rund um die Uhr in Echtzeit! Ohne App!



Damit Sie jederzeit über Echtzeit-Updates den Aufenthaltsort der Lieferung bestimmen können:

- Sendungsstatus ohne Zeitverlust abrufbar
- digitale Abfrage am PC oder per Telefon möglich
- Sendungsstatus aktualisiert sich durch wiederholtes Anklicken des Links
- Installation einer App nicht erforderlich
- Eintreff-Uhrzeit eine Stunde im Voraus ermittelbar

Sie sind interessiert und möchten mehr über diesen Service erfahren? Ihre Ansprechpartner beim ROCKWOOL Customer Service stehen Ihnen gerne für die Beantwortung Ihrer Fragen zur Verfügung.

ROCKWOOL Lieferservice

Service, der ankommt

- schnelle Auftragserfassung
- umgehende Auftragsbestätigung
- umfassende Avisierung
- hohe Pünktlichkeit

Flexible Fahrzeugplanung

Je nach bestelltem Material, Absprache und Verfügbarkeit kann die Lieferung z. B. auf einem abplanbaren Fahrzeug erfolgen. Ganz so, wie Sie es wünschen. Grundsätzlich erfolgt die Anlieferung auf Jumbohängern.

Lieferavisierung per Fax

Nach der Transportplanung informieren wir Sie direkt über die Lieferdetails. Am Tag der Lieferung erhalten Sie eine weitere Nachricht, die u. a. die voraussichtliche Eintreffzeit enthält.



EIN ANRUF GENÜGT!

Unsere Mitarbeiter im ROCKWOOL Auftragservice helfen gerne weiter. Ob Anfrage, Bestellung oder Lieferinformation – von montags bis donnerstags von 8:00 Uhr bis 16:30 Uhr sowie freitags bis 15:00 Uhr ist ein kompetenter Gesprächspartner für Sie erreichbar. Den direkten Kontakt zu Ihrem Ansprechpartner finden Sie auf der Rückseite dieser Broschüre.

Planungsablauf

Strukturierte Abläufe

Die Prozesse zwischen Auftragseingang und Anlieferung sind bei ROCKWOOL exakt definiert und in mehrere Phasen unterteilt. Die nachstehende Tabelle dokumentiert annähernd diesen Ablauf und gibt Ihnen eine Übersicht über unsere i. d. R. üblichen Abfolgen.

Informationen zum Auftragsstatus

Bestellstatus	Information	Zeitpunkt
Eingang Bestellung	Auftragsbestätigung mit Liefertermin	nach abgeschlossener Auftragserfassung
Produktionsplanung Transportplanung	Lieferavis 1	2 bis 3 Arbeitstage vor dem Liefertermin
Verladung	Lieferavis 2	1 bis 2 Arbeitstage vor dem Liefertermin
Anlieferung	Sixfold	am Anliefertag

Lieferavis 1

Bereits nach Abschluss der Transportplanung (mindestens zwei Arbeitstage vor Anlieferung) erhalten Sie die erste Avisierung der Lieferung. Dieser Service ist nur für Lieferungen innerhalb Deutschlands ab den deutschen Werken möglich. Im Lieferavis 1 sind die folgenden Informationen enthalten:

- Liefertermin
- Ihre Bestellnummer
- Transportnummer
- Lieferadresse/Empfänger
- Materialnummer, -bezeichnung und -menge
- beauftragte Spedition mit Telefonnummer
- voraussichtliche Lieferzeit
- geplante Entladestelle

Aufgrund von Gegebenheiten, die wir nicht beeinflussen können, wie beispielsweise Verkehrsunfälle/-staus, können wir leider keine stundengenauen Termine angeben.

Lieferavis 2

Sobald die Verladung abgeschlossen ist und der Lkw das Werk verlassen hat, erhalten Sie Lieferavis 2, das weitere Angaben enthält:

- Kennzeichen des Lieferfahrzeugs
- Mobilnummer des Fahrers
- Transportbeginn ab Werk

Über eventuelle Verzögerungen informieren wir Sie bereits zu diesem Zeitpunkt.

Beide Lieferavise schicken wir Ihnen per Fax zu.

Hinweis:

Wenn Sie zusätzlich die Avisierung der Lieferung telefonisch, z. B. beim Bauleiter, wünschen, geben Sie dies bitte bei der Bestellung an. Der Fahrer oder der Speditionsdisponent wird sich dann unter der von Ihnen angegebenen Telefonnummer mit dem Ansprechpartner in Verbindung setzen.

ROCKWOOL Lieferservice

Anlieferung



Allgemeines zum Lieferservice

Unsere Preise beinhalten die Anlieferung frei BRD Festland, standardmäßig ohne Entladung. Sollte eine Zustellung mit der Autofähre oder dem Autozug erforderlich sein, müssen wir die dadurch entstehenden Zusatzkosten weiterbelasten.

Achten Sie bei der Bestellung bitte darauf, die genaue Lieferadresse anzugeben. Unklarheiten, z. B. eine fehlerhafte oder ungenaue Baustellenanschrift, können einen erhöhten Zeitaufwand und damit Lieferverzögerungen nach sich ziehen. Unter Umständen, z. B. wegen der zwingend notwendigen Einhaltung der gesetzlichen Lenkzeiten, bedeutet dies für nachfolgende Kunden sogar eine Verschiebung von deren Anlieferung auf den nächsten Tag.

Bitte prüfen Sie vor der Bestellung, ob die Zufahrt für eine Anlieferung per Lkw möglich ist (Höhe von Unterführungen, Breite der Zufahrt und zulässiges Gewicht, Wendemöglichkeiten, Innenstadtvhältnisse etc.). Für unsere eingesetzten Jumbo-Hängerzüge gelten folgende technische Daten:

■ Höhe	4,00 m
■ Innenhöhe	3,00 m
■ Länge	20,00 m
■ Breite	2,60 m
■ Wendekreis	29,00 m
■ Leergewicht	17,00 t

Eine Anlieferung ist generell nur auf befahrbaren und befestigten Flächen möglich. Aufgrund der geringen Bodenfreiheit der eingesetzten Lkws sollte das Gelände außerdem ausreichend eben sein.

Standardanlieferung

Die Anlieferung erfolgt standardmäßig auf Jumbo-Hängerzügen. Die Entladung kann von der Seite oder von hinten erfolgen. Dazu lässt sich die Plane hinten und an mindestens einer der Seiten öffnen. Bei palettiertem Material ist eine Entladung mit Entladehilfen grundsätzlich möglich. Falls Sie beispielsweise einen Jumbo-Hängerzug mit Mitnahmestapler benötigen, geben Sie dies bitte bei der Bestellung an. Der Auftragservice teilt Ihnen gerne die Konditionen für diesen Zusatzservice mit.

Bitte beachten Sie, dass es vor allem zu Wochenbeginn angesichts der begrenzten Verfügbarkeit von Lkws mit Mitnahmestapler zu Engpässen kommen kann.

Standardanlieferung mit Mitnahmestapler

Diese Art der Anlieferung erfolgt mittels Jumbo-Hängerzug, der zusätzlich einen Mitnahmestapler mitführt. Dieser dient zum Entladen des Materials. Aufgrund ihrer Beschaffenheit (Mitnahmestapler sind nicht geländegängig) ist eine Verteilung des Materials auf der Baustelle nur bedingt möglich. Daher sollte der Fahrweg zwischen Jumbo-Hängerzug und Abladeplatz nicht mehr als einfach 25 m betragen.

Für die von uns eingesetzten Mitnahmestapler gelten folgende technische Daten:

■ Hubhöhe	max. 2,80 m
■ Tragkraft	max. 2,50 t
■ Eigengewicht	ca. 2,00 t
■ Masthöhe	max. 2,40 m

Eine Entladung ist generell nur auf befahrbaren, befestigten und ebenerdigen Flächen möglich (weder Stufen noch Schwellen und Steigung des Fahrtwegs max. 20 %). Der Auftragservice teilt Ihnen gerne die Konditionen für diesen Zusatzservice mit.

ROCKWOOL Lieferservice

Alles auf einen Blick

- schnelle Auftragserfassung und -bestätigung
- umfassende Avisierung
- hohe Pünktlichkeit

Nachstehend sind unsere i. d. R. üblichen, jedoch nicht rechtsverbindlichen Standardleistungen zu Auftragsabwicklung und Lieferservice detailliert dargestellt.

Lieferzeit/Lieferservice	
Lieferzeit für Preislistenprodukte im Rahmen der zur Verfügung stehenden Kapazität Auftragseingang arbeitstäglich bis 16:30 Uhr, freitags bis 15:00 Uhr	3 Arbeitstage nach Auftragseingang Lieferung täglich von 7:00 – 17:00 Uhr
Auftragsbestätigung	kurzfristig
Lieferavis	detailliert zweimalig
Sixfold	Link für Transport-Echtzeit-Verfolgung

Liefergenauigkeit/Lieferzeitraum (ca.)	Kosten
< 30 Tm ³	Von-bis-Termin / 3–6 Tage (auf Anfrage) —
30 – 60 Tm ³	Tagestermin —
60 – 80 Tm ³	Vormittag/Nachmittag —
80 – 120 Tm ³	2-Stunden-Zeitfenster —

Mengen	Kosten
Mindestmenge pro Auftrag	30 Tm ³ oder 3 Paletten oder mind. 1.500,00 € —
Mindermengenzuschläge¹⁾	< 30 Tm ³ oder < 3 Paletten oder < 1.500,00 € 140,00 €

Tm³ = Transportkubikmeter

¹⁾ Bitte beachten Sie in der Produktübersicht, dass für einige Produkte ab 10 Tm³ weiterhin **keine** Mindermengenzuschläge erhoben werden.

Sonderleistungen/Informationen	Kosten
Lkw abplanbar	nach Absprache/Verfügbarkeit 75,00 €
Entladehilfe (bei palettierten Produkten) Entladung loser Ware nicht möglich	nach Absprache/Verfügbarkeit Entladung durch Fahrer mittels Mitnahmestapler (nicht geländegängig, Untergrund muss befestigt sein) 170,00 €/Lkw
Anlieferung mit Jumbo-Lkw	mind. 4,20 m Durchfahrthöhe Achtung: Fahrzeuge haben geringe Bodenfreiheit —
Sonderprodukte	Mengen und Lieferzeit auf Anfrage —

Weiterberechnung von Logistikkosten	Kosten
Verschiebungen/Stornierungen*/Retouren	2 Tage vor Auslieferung 320,00 €
	1 Tag vor Auslieferung 600,00 €
	am Ausliefertag 600,00 €
	Retouren 600,00 €
Weiterleitungen (bis 10 km kostenfrei)	von 10 km bis 50 km 50,00 €
	ab 50 km 100,00 €
Standzeit (bis 60 min kostenfrei)	> 60 min (je angefangene Stunde) 50,00 €/Stunde
Terminverschiebung für Sonderprodukte/Systemprodukte	nur nach Prüfung des Produktions- und Planungsstatus

*Stornierungen (betrifft auch Mengenreduzierungen) bedürfen einer schriftlichen Zustimmung der DEUTSCHEN ROCKWOOL GmbH & Co. KG.



Rockcycle®

Die Lösung für Steinwolle-Baustellenverschnitt von ROCKWOOL

Die Nachfrage nach geeigneten Möglichkeiten, den auf der Baustelle anfallenden Dämmstoffverschnitt umweltgerecht wiederzuverwerten, steigt. ROCKWOOL stellt sich einmal mehr der Herausforderung und bietet mit Rockcycle die Lösung, denn Rockcycle

- nutzt das bereits vorhandene Logistiknetzwerk
- holt ROCKWOOL Steinwolle-Baustellenverschnitt direkt von der Baustelle ab (Terminvereinbarung erfolgt zwischen Baustoffhändler und dem ROCKWOOL Customer Service)
- bringt den ROCKWOOL Steinwolle-Baustellenverschnitt zur Wiederverwertung in eines der drei ROCKWOOL Werke, wo er gesammelt, aufbereitet und zu 100 % dem Produktionsprozess wieder zugeführt wird

Die Sammlung und Rücknahme von ROCKWOOL Steinwolle-Baustellenverschnitt erfolgen in ROCKWOOL Big Bags und gelten ausschließlich für „neue Mineralwolle“. Damit stellt ROCKWOOL sicher, dass der zurückgenommene sortenreine Verschnitt zu 100 % recycelt wird.

Was nimmt ROCKWOOL zurück?

Rockcycle ist für die Rücknahme von ROCKWOOL Steinwolle-Baustellenverschnitt konzipiert, also für die Rücknahme „neuer“ Mineralwolle. „Neue“ Mineralwolle ist in Deutschland mit dem RAL-Gütezeichen und/oder dem EUCEB-Logo gekennzeichnet. Informationen zu den gesetzlichen Rahmenbedingungen und zu der Frage, welche Arten von Verschnitt ROCKWOOL zurücknimmt, finden Sie unter www.rockwool.de/rockcycle.



Big Bag Berechner

So geht es einfach: Unter www.rockwool.de/big-bag-berechner finden Sie ein Rechentool zur einfachen Mengeneinschätzung der benötigten Big Bags für ROCKWOOL Steinwolle-Baustellenverschnitt.

Rockcycle ist zukunftsfähig

Sie möchten aktiv am ROCKWOOL Rockcycle Prozess teilnehmen und sind an weiterführenden Informationen interessiert? Dann nutzen Sie das Kontaktformular auf www.rockwool.de/rockcycle und fordern Sie unseren Rückruf an.

Big Bags gleich mit dem Dämmstoff bestellen

Rockcycle sorgt dafür, dass die Kosten von Anfang an transparent und besser kalkulierbar sind. Mit den praktischen Außenmaßen von 1,2 m × 1,1 m × 1,3 m (L × B × H) fasst der Big Bag rund 1,5 m³ Dämmstoffverschnitt. Die fachgerechte Kennzeichnung sowie Tragegurte an jeder Ecke erleichtern den Transport der verschleißbaren Big Bags. Es ist empfehlenswert, die Big Bags bereits der Dämmstoffbestellung beizufügen.

Big Bag für ROCKWOOL Steinwolle-Baustellenverschnitt



Art.-Nr.	EAN	Big Bag Full Service		Preis €/Big Bag	
305214	4003446533725	Inkl. Leistungen	• Anlieferung Big Bag mit Materiallieferung	100,00	
			• Rückholung von mind. 11 Big Bags ¹⁾		
			• Recycling im ROCKWOOL Werk		
		Bestellung von Big Bags ohne Dämmstofflieferung			€
		Zusatzkosten ²⁾	• Lieferung Big Bag ohne Materiallieferung	100,00	
		Rückholung Mindermengenzuschlag < 11 Big Bags:			€
		Zusatzkosten ²⁾	• bei Rückholung von 6–10 Big Bags	150,00	
Zusatzkosten ²⁾	• bei Rückholung von 1–5 Big Bags	300,00			

¹⁾ Ca. 5 Tage Vorlauf. ²⁾ Einmalig.

Mindestanforderungen an Mineralwolle-Dämmstoffe



Die DIN 4108-10 legt anwendungsbezogene Anforderungen an Mineralwolle-Dämmstoffe nach DIN EN 13162 für Gebäude fest und ordnet den Wärmedämmstoffen Anwendungsgebiete zu, die mit Kurzzeichen gekennzeichnet sind.

Mindestanforderungen an Mineralwolle-Dämmstoffe gemäß DIN 4108-10

Anwendungsgebiete	Kurzzeichen	Anwendungsbeispiele	Mindestanforderung an Mineralwolle-Dämmstoffe (MW) nach DIN EN 13162 Bezeichnungsschlüssel													ROCKWOOL Produkte
			Grenzabmaße für die Dicke	Dimensionsstabilität bei definierter Temperatur	Dimensionsstabilität bei definierter Temperatur und Feuchtebedingung	Druckspannung oder Druckfestigkeit	Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene	Punktlast	Kurzzeitige Wasseraufnahme	Langzeitige Wasseraufnahme	Dynamische Steifigkeit	Zusammen- druckbarkeit	Langzeitkriech- verhalten	Längenbezogener Strömungswiderstand		
			Ti	DS(T+)	DS(TH)	CS(10/Y)i	TRi	PL(5)i	WS	WL(P)	SDi	CPi	CC(i ₁ /i ₂ /y)sa ^b	AFr		
Decke, Dach	DAD	dk (keine Druck- belastbarkeit)	T2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	AFr5	Masterrock 033, Masterrock 035, Pentarock	
		dg (geringe Druck- belastbarkeit)	T4	–	–	CS (10)20	–	–	–	–	–	–	–	AFr5	Tegarock	
		dm (mittlere Druck- belastbarkeit)	T4	–	–	CS (10)50	TR5	–	–	–	–	–	–	–	Masterrock 036, Prorock	
	DAA	Außendämmung von Dach oder Decken, vor Be- witterung geschützt, Däm- mung unter Abdichtung	T4	DS(T+)	DS(TH)	CS (10Y)60	TR7,5	PL(5)500	WS	–	–	–	–	–	Hardrock, Durock, Bondrock MV, Georock, Keprock, Solarrock, Bitrock	
	DZ	Zwischensparrendämmung, zweischaliges Dach, nicht be- gehbare, aber zugängliche oberste Geschossdecke	T2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	AFr5	Klemmrock, Varirock, Flexirock, Termarock, Sonorock	
	DI	Innendämmung der Decke (unterseitig) oder des Dachs, Dämmung unter den Sparren/Tragkonstruktion, abgehängte Decke usw.	T2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	AFr5	Formrock, RAF, RAF-SE, Termarock, Planarock Top, Ceilrock, Planarock Paint, Sonorock	
	DEO	Innendämmung der Decke oder Bodenplatte (ober- seitig) unter Estrich ohne Schallschutzanforderungen	T4	–	–	CS (10)40	TR7,5	–	WS	–	–	–	–	–	Floorrock Therm	
	DES	sh (erhöhte Zusam- mendrückbarkeit)	T6	–	–	–	–	–	–	–	≤ SD25	CP5	–	–	–	Floorrock Acoustic CP5
		sm (mittlere Zusam- mendrückbarkeit)	T6	–	–	–	–	–	–	–	≤ SD40	CP3	–	–	–	Floorrock Acoustic CP3, Floorrock Heat
		sg (geringe Zusam- mendrückbarkeit)	T7	–	–	–	–	–	–	–	≤ SD50	CP2	CC(2/0,3/10)12	–	–	Floorrock Acoustic CP2
Wand	WAB	Außendämmung der Wand hinter Bekleidung	T3	–	–	–	–	–	–	WL(P)	–	–	–	–	–	Steelrock, Fixrock
	WAP	zg (geringe Zugfestigkeit)	T4	DS(T+)	–	–	TR5	–	–	WL(P)	–	–	–	–	–	Coverrock
		zh (hohe Zugfestigkeit)	T4	DS(T+)	–	CS (10/Y)10	TR7,5	–	–	WL(P)	–	–	–	–	–	Speedrock II
	WZ	Dämmung von zweischali- gen Wänden, Kerndämmung	T3	–	–	–	–	–	–	WL(P)	–	–	–	–	–	Kernrock
	WH	Dämmung von Holzrahmen- und Holztafelbauweise	T2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	AFr5	Termarock, Flexirock, Sonorock
	WTH	zk (keine Anforde- rung an Zugfestigkeit)	T3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	AFr5	Termarock, Sonorock
		zg (geringe Anforde- rung an Zugfestigkeit)	T4	–	–	–	TR1	–	–	–	–	–	–	–	AFr5	Planarock Top, Planarock Paint
		zh (hohe Anforde- rung an Zugfestigkeit)	T4	–	–	–	TR7,5	–	–	–	–	–	–	–	AFr5	–
	WTR	sh (erhöhte Zusam- mendrückbarkeit)	T6	–	–	–	–	–	–	WL(P)	≤ SD30	CP5	–	–	–	Splitrock MW
		sg (geringe Zusam- mendrückbarkeit)	T7	–	–	–	–	–	–	WL(P)	≤ SD50	CP2	–	–	–	Splitrock
WTR	Dämmung von Raumtrennwänden	T2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	AFr5	Sonorock, Sonorock Akustik, Termarock	

DEUTSCHE ROCKWOOL GmbH & Co. KG

Allgemeine Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen

Stand: 01.01.2020

I. Allgemeines Unsere sämtlichen – auch künftigen – Lieferungen und Leistungen erfolgen aufgrund der nachstehenden Allgemeinen Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen (AVB). Sofern nicht anders vereinbart, gelten diese AVB in der zum Zeitpunkt der Bestellung des Auftraggebers (= AG) gültigen bzw. jedenfalls in der ihm zuletzt in Textform mitgeteilten Fassung als Rahmenvereinbarung auch für gleichartige künftige Verträge, ohne dass wir in jedem Einzelfall wieder auf sie hinweisen müssten. Unsere AVB gelten ausschließlich. Entgegenstehende oder abweichende Allgemeine Geschäftsbedingungen des AG erkennen wir nicht an, sofern wir ihrer Geltung nicht ausdrücklich schriftlich zugestimmt haben. Dieses Zustimmungserfordernis gilt in jedem Fall, beispielsweise auch dann, wenn wir in Kenntnis der Allgemeinen Geschäftsbedingungen des AG die Lieferung an ihn vorbehaltlos ausführen.

II. Angebot und Abschluss, vereinbarte Beschaffenheit, Leistungserklärungen, Produktinformationen, Hinweise Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Allein maßgeblich für die Rechtsbeziehungen mit dem AG sind die schriftlich geschlossenen Verträge, einschließlich dieser AVB. Diese geben alle Abreden zwischen den Vertragsparteien zum Vertragsgesamtstand vollständig wieder. Mündliche Zusagen vor Abschluss dieses Vertrags sind rechtlich unverbindlich. Mündliche Abreden der Vertragsparteien werden durch den schriftlichen Vertrag ersetzt, sofern sich nicht jeweils ausdrücklich aus dem schriftlichen Vertrag ergibt, dass die mündlichen Abreden fortgelten sollen. Ergänzungen und Abänderungen der getroffenen Vereinbarungen einschließlich dieser AVB bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Mit Ausnahme von Geschäftsführern oder Prokuristen sind die Mitarbeiter der Parteien nicht berechtigt, von der schriftlichen Vereinbarung abweichende mündliche Abreden zu treffen. Zur Wahrung der Schriftform genügt die telekommunikative Übermittlung, insbesondere per Telefax oder per E-Mail. Als Vereinbarung über die Beschaffenheit der Ware gelten alle Produktbeschreibungen und Herstellerangaben, die Gegenstand des einzelnen Vertrags sind oder von uns (insbesondere in Katalogen oder auf unserer Internet-Homepage) zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses öffentlich bekannt gemacht waren. Auch soweit wir Ware in nicht üblichen Abmessungen liefern, handelt es sich um vertretbare Sachen, die wir nicht für ein bestimmtes Gewerk des AG herstellen, selbst wenn uns vor Auftragserteilung bereits der endgültige Verwendungszweck mitgeteilt worden sein sollte. Auch insoweit gilt stets Kaufvertragsrecht nach Maßgabe dieser AVB. Die erforderliche Zurverfügungstellung der Abschrift der jeweiligen Leistungserklärung unserer Bauprodukte gem. Art. 4 ff. EU BauPV erfolgt ausschließlich in Dateiform auf unserer Website, die wir im Rahmen der CE-Kennzeichnung auf unserem jeweiligen Produktetikett angeben bzw. die durch einen Barcode, QR-Code oder eine andere Alternativlösung aufzurufen ist. Die jeweilige Datei kann ausgedruckt oder zunächst auch nur heruntergeladen und gespeichert und als solche auch in elektronischer Weise anderweitig zur Verfügung gestellt werden. Die von uns produzierten Bauprodukte sind von den Pflichten der REACH-VO nicht betroffen. Die bei uns üblichen Produktinformationen, Handlungsanleitungen, Verarbeitungshinweise u.dgl. mehr können von unserer Website www.rockwool.de heruntergeladen werden.

III. Vom AG übermittelte Informationen Der AG stellt uns korrekte, vollständige und zuverlässige Daten und Informationen zur Verfügung. Wir sind nicht verpflichtet, die Richtigkeit, Vollständigkeit und/oder Zuverlässigkeit der vom AG übermittelten Daten und Informationen zu überprüfen. Wir sind zur Ausführung eines Auftrags nur dann verpflichtet, wenn der AG uns alle von uns geforderten Daten und Informationen zur Verfügung gestellt hat. Entsteht ein Schaden, weil der AG uns gegenüber falsche oder ungenaue Angaben und Informationen gemacht hat, hat der AG diese Schäden zu ersetzen. Dies gilt nicht, soweit die Übermittlung falscher oder ungenauer Angaben und Informationen für uns erkennbar war oder wenn der AG die Übermittlung falscher oder ungenauer Angaben und Informationen nicht zu vertreten hat.

IV. Preise und Zahlungsbedingungen Mangels unserer anderweitigen Bestätigung gelten die am Tag der Lieferung in unseren jeweils gültigen Preislisten angegebenen Preise (netto ab Lager oder ab Werk zuzüglich Verpackung, Fracht und Mehrwertsteuer). Unsere Rechnungen sind unverzüglich nach Zugang beim AG fällig und in der vereinbarten Währung zahlbar innerhalb eines Monats nach Zugang der Rechnung ohne Abzug. Bei Zahlungsseingang innerhalb von 14 Tagen ab Zugang der Rechnung beim AG gewähren wir 2% Skonto, jeweils bezogen auf den Warenwert ohne Verpackungs- und Frachanteil. Voraussetzung für die Gewährung von Skonto ist, dass keine sonstigen Zahlungen überfällig sind. In diesem Falle werden Zahlungen des AG, selbst wenn sie einen anderslautenden Zweckvermerk haben, zunächst gem. §§ 366 Abs. 2, 367 BGB verrechnet. Leistet der AG bei Fälligkeit nicht, so sind die ausstehenden Beträge ab dem Tag der Fälligkeit mit 9% über dem Basiszinssatz p.a. zu verzinsen. Die Geldtendmachung höherer Zinsen und weiterer Schäden im Falle des Verzugs bleibt unberührt. Insbesondere sind wir berechtigt, für jede Mahnung als Bearbeitungsgebühr EUR 10,00 zzgl. MwSt. in Rechnung zu stellen. Kommt der AG seinen Zahlungsverpflichtungen nicht nach oder werden uns Umstände bekannt, die nach pflichtgemäßem kaufmännischem Ermessen geeignet sind, seine uneingeschränkte Zahlungsfähigkeit und -willigkeit infrage zu stellen, sind wir berechtigt, alle Forderungen sofort fällig zu stellen und für evtl. noch ausstehende Lieferungen Vorkasse zu verlangen. Sofern unsere Forderung gegen den AG das ihm unsererseits ausschließlich intern eingeräumte, jederzeit ohne Gründe änderbare Kreditlimit erreicht hat, sind wir berechtigt, für weitere Lieferungen jeweils Vorkasse zu verlangen. Die Aufrechnung mit Gegenansprüchen des AG oder die Zurückbehaltung von Zahlungen wegen solcher Ansprüche ist nur zulässig, soweit die Gegenansprüche unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind oder sich aus demselben Auftrag ergeben, unter dem die betreffende Lieferung erfolgt ist.

V. Liefer- und Leistungszeit, Menge Lieferfristen und -termine sind unverbindlich, soweit wir diese nicht ausdrücklich schriftlich bestätigen. Ausdrücklich schriftlich bestätigte Lieferfristen beginnen zu laufen mit dem Zugang unserer Bestätigung und verstehen sich ab Werk bzw. ab Lager. Sie gelten auch mit der Meldung der Versandbereitschaft als eingehalten, wenn die Ware ohne unser Verschulden nicht rechtzeitig versandt werden kann. Bei Aufträgen auf Abruf beginnt die Lieferfrist mit dem Arbeitstag (Mo. – Fr.), der auf den Arbeitstag folgt, an dem der jeweilige Abruf uns zu unseren üblichen Bürozeiten erreicht hat. Die Unmöglichkeit der Lieferung oder Lieferverzögerungen begründen keine Haftung, soweit diese durch höhere Gewalt oder sonstige, zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses nicht vorhersehbare Ereignisse (z. B. Betriebsstörungen aller Art, Schwierigkeiten in der Material- oder Energiebeschaffung, Transportverzögerungen, Streiks, rechtmäßige Aussparungen, Mangel an Arbeitskräften, Energie oder Rohstoffen, Schwierigkeiten bei der Beschaffung von notwendigen behördlichen Genehmigungen, behördliche Maßnahmen oder die ausbleibende, nicht richtige oder nicht rechtzeitige Belieferung durch Lieferanten) verursacht worden sind und diese Gründe nicht von uns zu vertreten sind. Sofern solche Ereignisse die Lieferung oder Leistung wesentlich erschweren oder unmöglich machen und die Behinderung nicht nur von vorübergehender Dauer ist, sind wir zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt. Bei Hindernissen vorübergehender Dauer verlängern sich die Liefer- oder Leistungsfristen oder verschieben sich die Liefer- oder Leistungstermine um den Zeitraum der Behinderung zzgl. einer angemessenen Anlaufzeit. Soweit dem AG infolge der Verzögerung die Abnahme der Lieferung oder Leistung nicht zumuten ist, kann er durch unverzügliche schriftliche Erklärung vom Vertrag zurücktreten. Aus fabrikations- und transporttechnischen Gründen behalten wir uns eine Mehr- oder Mindertlieferung von bis zu 3% vor. Wir sind zu Teillieferungen berechtigt, wenn die Teillieferung für den AG im Rahmen des vertraglichen Bestimmungszwecks verwendbar ist, die Lieferung der restlichen bestellten Ware sichergestellt ist und dem AG hierdurch kein erheblicher Mehraufwand oder zusätzliche Kosten entstehen, es sei denn, wir bestätigen dem AG ausdrücklich schriftlich die Übernahme dieser Kosten.

VI. Verpackung, Versand und Gefahrführergang, leihweise Überlassung Mangels anderweitiger Vereinbarung liefern wir unverpackt ab Lager oder Werk. Eventuelle Verpackungen nehmen wir auf ausdrücklichen oder aber stillschweigenden, für uns erkennbaren Wunsch des AG als Transportverpackung vor. Europaletten werden von uns mit einem Kaufpreis gemäß der jeweils geltenden Preisliste belastet. Für die Entsorgung unserer sämtlichen Verpackungen ist, soweit gesetzlich zulässig, der AG unter eigener Kostentragung zuständig. Ansonsten wird die Entsorgung im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen durch ein flächendeckendes Entsorgungssystem, dem wir angeschlossen sind, vorgenommen, dessen Vorgaben der AG stets zu beachten hat. Versandweg und Transportmittel sind mangels entgegenstehender Weisung des AG unserer Wahl überlassen. Mit der unbeanstandeten Übergabe der Ware an den ersten Spediteur oder Frachtführer, gleichgültig, ob der AG oder wir diese beauftragt haben, spätestens zum Zeitpunkt, zu dem die Ware unser Werk oder Lager verlässt, geht die Gefahr, auch bei Lieferung frei Bestimmungsort – wir schließen keine Transportversicherung ab –, auf den AG über. Auf Verlangen treten wir evtl. Schadensersatzansprüche gegen Dritte an den AG ab. Die unverzügliche Entladung obliegt dem AG. Leihweise überlassene Gegenstände sind pfleglich zu behandeln und mangels entgegenstehender schriftlicher Vereinbarung gereinigt und in unbeschädigtem Zustand unverzüglich frachtfrei zurückzusenden.

VII. Beratung Für Planungs-, Beratungs-, Verarbeitungshinweise und -richtlinien u. dgl. mehr wird eine wie auch immer geartete Haftung nur übernommen, sofern wir die Vorschläge dem AG auf dessen schriftliche Anfrage verbindlich und schriftlich sowie bezogen auf ein bestimmtes, uns bekanntes Bauvorhaben mitgeteilt haben. Diese Haftungsbeschränkungen gelten nicht für die Haftung wegen vorsätzlichen Verhaltens, für garantierte Beschaffenheitsmerkmale, wegen Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder nach dem Produkthaftungsgesetz. In jedem Falle bleibt der AG verpflichtet, unsere Vorschläge unter Einbeziehung unserer Ware auf die Eignung für den von ihm vorgesehenen konkreten Verwendungszweck hin zu untersuchen, ggf. durch Probeverarbeitung bzw. Anlegen einer Probefläche sowie unter Einbeziehung von Architekten, Fachingenieuren u. Ä. mehr. Mit Ausnahme von Geschäftsführern oder Prokuristen sind unsere Mitarbeiter nicht

berechtigt, von der schriftlichen Vereinbarung abweichende mündliche Abreden zu treffen. Entsprechendes gilt für die Überprüfung durchgeführter Abreden.

VIII. Mängelrüge und Mängelrechte Der AG bzw. bei Streckenlieferungen sein Abnehmer haben unsere Ware, auch bei Lieferung nach Muster, bzw. unsere Leistung unverzüglich nach ihrem Eintreffen bzw. ihrer Erbringung auf ihre Ordnungsmäßigkeit, so auch hinsichtlich Spezifikation und Menge, und Geeignetheit – ggf. durch Probeverarbeitung – hin zu untersuchen und eine evtl. Schlecht- oder Falschlieferung/-leistung oder Mehr-/Mindermengenlieferung unverzüglich schriftlich konkret zu reklamieren. Nicht offensichtliche Mängel sind nach Kenntnisnahme ebenfalls unverzüglich schriftlich konkret zu rügen. Bei Schlecht- oder Falschlieferung sind die Be- und Verarbeitung ebenso wie eine Weiterveräußerung unverzüglich zu unterlassen. Spätestens nach Ablauf von zwei Wochen, bei offensichtlichen Mängeln ab Eingang der Ware/Leistung, bei nicht offensichtlichen Mängeln ab deren Kenntnisnahme, gilt die Ware/Leistung als ordnungsgemäß genehmigt, sofern die Mängelrüge uns bis dahin nicht zugegangen ist. Bei Sachmängeln der gelieferten Gegenstände sind wir nach unserer innerhalb angemessener Frist zu treffenden Wahl zunächst zur Nachbesserung oder Ersatzlieferung verpflichtet und berechtigt. Wird die Ersatzlieferung gewählt, so hat der AG die mangelhafte Sache nach Maßgabe der §§ 346 bis 348 BGB zurückzugewähren. Im Falle des Fehlschlagens, d. h. der Unmöglichkeit, Unzumutbarkeit, Verweigerung oder unangemessenen Verzögerung der Nachbesserung oder Ersatzlieferung kann der AG vom Vertrag zurücktreten oder den Kaufpreis angemessen mindern. Sollten wir rechtlich verpflichtet sein, dem AG, ggf. auch als Rückgriffsanspruch gem. § 445a BGB, die i. S. d. § 439 III BGB erforderlichen Aufwendungen für das Entfernen der mangelhaften Ware und den Einbau der danach evtl. gelieferten Ersatzware zu ersetzen, so setzt diese Verpflichtung insgesamt voraus, dass im Zweifel vom AG detailliert darzulegen, durch Unterlagen zu belegen und demzufolge zu beweisen ist, dass: **1.** die Ware in jedweder Hinsicht vor Einbau stets ordnungsgemäß transportiert und gelagert wurde, **2.** vor Einbau nicht in irgendeiner Form, von einem evtl. Zuschnitt abgesehen, verändert worden ist, **3.** die Ware unter Beachtung unserer Hinweise, Einbauvorschriften, Normen und sonstigen Vorgaben fachmännisch, ordnungsgemäß und entsprechend ihrer Art und ihrem üblichen Verwendungszweck eingebaut wurde, **4.** der Mangel trotz Beachtung der jeweiligen unverzüglichen Untersuchungs- und Rügepflicht an der Anlieferung und einer erneuten Untersuchung kurz vor Einbau erst nach dem Einbau erkennbar war, **5.** wir unverzüglich schriftlich und konkret über den Mangel nach dessen Erkennen während des Einbaus informiert und auch über die weitere Abwicklung stets unverzüglich schriftlich unterrichtet wurden, **6.** uns die Möglichkeit eröffnet wurde, den Mangel vor Ort uneingeschränkt – ggf. auch unter Entnahme von Materialproben – zu analysieren, **7.** uns bei berechtigter Mängelrüge auf unsere schriftliche Aufforderung hin die Möglichkeit eingeräumt wurde, auf unsere Kosten den Mangel selber bzw. durch beauftragte geeignete Dritte beseitigen zu lassen, **8.** wir im Übrigen rechtzeitig die uneingeschränkte Möglichkeit erhalten haben, das Entfernen der mangelhaften Ware und den Einbau der Ersatzware vor Ort selber und/oder durch von uns beauftragte Dritte zu beobachten und, auch mit dem Recht der Entnahme von Materialproben, zu dokumentieren und **9.** im Übrigen die zur Mängelbeseitigung aufzuwendenden Kosten verhältnismäßig i. S. d. § 439 IV BGB sind. Soweit sich aus diesen AVB einschließlich der nachfolgenden Bestimmungen nichts anderes ergibt, haften wir im Übrigen bei einer Verletzung von vertraglichen und außervertraglichen Pflichten nach den gesetzlichen Vorschriften. Sofern es zur Mängelbeseitigung eingesetzt wird, ersetzen wir darüber hinaus durch Nachlieferung ordnungsgemäßen Materials in entsprechendem Umfang das mangelhafte Material. Wegen mangelhafter Teillieferungen kann der AG keine Mängelrechte bezüglich der übrigen, nicht mangelhaften Mengen geltend machen. Die Verjährung evtl. Mängelanprüche richtet sich nach den gesetzlichen Vorschriften.

IX. Haftungsbeschränkung Auf Schadensersatz haften wir – gleich, aus welchem Rechtsgrund – im Rahmen der Verschuldenshaftung bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Bei einfacher Fahrlässigkeit haften wir, vorbehaltlich gesetzlicher Haftungsbeschränkungen, nur für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, sowie für Schäden aus der Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht (Verpflichtung, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertraut und vertrauen darf). Soweit dem Grunde nach ein Schadensersatzanspruch besteht, ist die Haftung auf Schäden begrenzt, die bei Vertragsschluss als mögliche Folge einer Vertragsverletzung vorausgesehen wurden oder die bei Anwendung verkehrsisolierter Sorgfalt hätten vorausgesehen werden müssen. Mittlere Schäden und Folgeschäden, die Folge von Mängeln des Liefergegenstands sind, sind außerdem nur ersatzfähig, soweit solche Schäden bei bestimmungsgemäßer Verwendung des Liefergegenstands typischerweise zu erwarten sind.

X. Eigentumsvorbehalt Die von uns gelieferte Ware bleibt bis zur Erfüllung sämtlicher – auch künftiger – Ansprüche, die uns aus jedem Rechtsgrund gegen den AG jetzt oder künftig zustehen, unser Eigentum (= Vorbehaltsware). Auch wenn Zahlungen für besonders bezeichnete Forderungen geleistet werden, geht unser Eigentum nicht unter. Bei laufender Rechnung dient die Vorbehaltsware zur Sicherung unserer Saldoforderung, die auch evtl. Rückgriffsansprüche, insbesondere aus evtl. scheckmäßiger Haftung, umfasst. Be- und/oder Verarbeitung der Vorbehaltsware erfolgen für uns als Hersteller i. S. d. § 950 BGB, jedoch ohne uns zu verpflichten. Bei Verarbeitung mit anderen, uns nicht gehörenden Waren durch den AG steht uns das Miteigentum an der hergestellten Sache im Verhältnis des Rechnungswerts unserer verarbeiteten Vorbehaltsware zu der Summe der Rechnungswerte aller anderen bei der Herstellung verwendeten Waren zu (ebenfalls: = Vorbehaltsware). Wird unsere Ware mit anderen Gegenständen vermischte oder verbunden und erlischt dadurch unser Eigentum an der Vorbehaltsware entsprechend §§ 947, 948 BGB, so wird bereits jetzt vereinbart, dass das Eigentum des AG an dem vermischten Bestand oder der einheitlichen Sache im Umfang des Rechnungswerts unserer Vorbehaltsware auf uns übergeht und der AG diese Güter für uns unentgeltlich verwahrt, die dann ebenfalls Vorbehaltsware im Sinne dieser AVB sind. Der AG darf die Vorbehaltsware nur im gewöhnlichen Geschäftsverkehr zu seinen normalen Geschäftsbedingungen und solange er uns gegenüber nicht im Verzug ist, veräußern. Die diesbezüglichen Forderungen des AG gegen seinen Kunden – bei Be-/Verarbeitung bzw. Vermischung/Verbindung in entsprechender vorerwähnter anteiliger Höhe – werden bereits jetzt an uns in entsprechender Höhe abgetreten. Der AG ist berechtigt, diese Forderungen bis zu unserem jederzeit zulässigen und wirksamen Widerruf einzuziehen. Kommt der AG uns gegenüber in Zahlungsverzug, so sind wir berechtigt, die Einzugsermächtigung zu widerrufen und/oder die Herausgabe der Vorbehaltsware zu verlangen, ohne dass dem AG gegen diesen Herausgabeanspruch ein Zurückbehaltungsrecht zusteht und ohne dass wir hierdurch vom Vertrag zurücktreten. Im Falle des Widerrufs der Einzugsermächtigung sind wir berechtigt, den Drittschuldner von der Abtretung zu unterrichten und Zahlung an uns zu verlangen. Der AG ist verpflichtet, die zur Geldtendmachung unserer Rechte erforderlichen Auskünfte unverzüglich zu erteilen und uns die erforderlichen Liefer- und Rechnungsunterlagen in Kopie auszuhandigen. Übersteigt der Wert der für uns bestehenden Sicherheiten unsere Forderungen nicht nur vorübergehend um insgesamt mehr als 10%, geben wir auf Verlangen des AG Sicherheiten in entsprechender Höhe nach unserer Wahl frei.

XI. Exportkontrollvorschriften Wir halten uns an die geltenden Exportkontrollvorschriften der EU, der USA, der UN und der Mitgliedstaaten, die den Verkauf bestimmter Produkte und Dienstleistungen an bestimmte Länder und einzelne Unternehmen und Personen verbieten. Der AG verpflichtet sich, beim Export der von uns gelieferten Bauprodukte die jeweils geltenden Exportkontrollvorschriften einzuhalten.

XII. Verhaltenskodex Wir betreiben einen Verhaltenskodex, der ein hohes Maß an Integrität für uns festlegt. Wir sind der Initiative des Globalen Pakts der Vereinten Nationen („Global Compact“) beigetreten, die den Konzern verpflichtet, grundlegende Verantwortlichkeiten in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung zu übernehmen. Wir erwarten, dass der AG die gleichen Grundsätze teilt. Wir betreiben ein Whistleblower-System, das es Dritten ermöglicht, schwerwiegende und sensible Bedenken hinsichtlich Verstößen gegen die Geschäftsethik zu melden. Mehr zum Verhaltenskodex für uns finden Sie unter www.rockwoolgroup.com.

XIII. Urheberrecht An sämtlichen unserer Texte, Darstellungen und Abbildungen jedweder Art etc., gleichgültig, in welcher Form (u. a. Druckschriften, Website, Verpackungen, Quellcodes) veröffentlicht, stehen uns die entsprechenden Urheber-, Nutzungs- und Verwertungsrechte zu, sodass deren Nutzung und Verwendung nur mit unserer ausdrücklichen vorherigen schriftlichen Zustimmung gestattet sind. Dies bedeutet, dass die geistigen und gewerblichen Schutzrechte an diesen Werken wie z. B. Design-, Marken-, Urheber-, Patent-, Domain-Namens-, Geschäftsgeheimnis- und andere geistige Eigentumsrechte, Verpackungen, Quellcode, Vorbereitungsmaterial und deren Benennung sowie alles, was wir im Zusammenhang mit den gelieferten Waren und Dienstleistungen entwickeln, ausschließlich uns zustehen.

XIV. Anzuwendendes Recht Es gilt deutsches materielles Recht unter Ausschluss der Bestimmungen des UN-Kaufrechts (CISG).

XV. Gerichtsstand Gerichtsstand für sämtliche sich zwischen den Parteien aus dem Vertragsverhältnis ergebenden Streitigkeiten ist unser satzungsmäßiger Sitz. Wir sind jedoch auch berechtigt, den AG vor dem zuständigen Gericht am Sitz des AG zu verklagen.

XVI. Verschiedenes Wir sind berechtigt, nach eigenem Ermessen Leistungen aus dem Vertragsverhältnis durch Dritte erbringen zu lassen. Die gesetzliche Verantwortlichkeit gemäß § 278 BGB bleibt unberührt. Wir sind berechtigt, Ansprüche aus dem Vertragsverhältnis ohne Zustimmung des AG an eine Tochtergesellschaft, ein verbundenes Unternehmen und/oder einen Dritten abzutreten.



1:102.2 2/2022/3/DL

DEUTSCHE ROCKWOOL GmbH & Co. KG

Rockwool Straße 37–41
45966 Gladbeck
T +49 (0) 2043 408 0
www.rockwool.de
HR A 5510 Gelsenkirchen

Angebote/Auftragsservice

T +49 (0) 2043 408 231
kundendienst@rockwool.com
bestellungen@rockwool.com

**BIM SOLUTION FINDER**www.bim.rockwool.de

Unsere technischen Informationen geben den derzeitigen Stand unseres Wissens und unserer Erfahrung wieder. Verwenden Sie bitte die jeweils neueste Auflage dieses Produktkatalogs, denn Erfahrungs- und Wissensstand entwickeln sich stets weiter. In Zweifelsfällen setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung. Die beschriebenen Anwendungsbeispiele können besondere Verhältnisse des Einzelfalls nicht berücksichtigen und erfolgen daher ohne Haftung.

Es gelten ausschließlich unsere umseitig abgedruckten Allgemeinen Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen.

**Umwelt-Produktdeklaration**

Das Institut Bauen und Umwelt e. V. hat die Mineralwolle-Dämmstoffe der DEUTSCHEN ROCKWOOL mit dem konsequent auf internationale Standards abgestimmten Öko-Label Typ III zertifiziert. Diese Deklaration ist eine Umwelt-Produktdeklaration gemäß ISO 14025 und beschreibt die spezifische Umweltleistung von unkaschierten ROCKWOOL Steinwolle-Dämmstoffen in Deutschland. Sie macht Aussagen zum Energie- und Ressourceneinsatz und bezieht sich auf den gesamten Lebenszyklus der ROCKWOOL Dämmstoffe einschließlich Abbau der Rohstoffe, Herstellungsprozess und Recycling.

**RAL-Gütezeichen**

ROCKWOOL Steinwolle-Dämmstoffe sind mit dem RAL-Gütezeichen gekennzeichnet und damit als gesundheitlich unbedenklich bestätigt. Nach den strengen Kriterien der Güte- und Prüfbestimmungen der Gütegemeinschaft Mineralwolle e.V. unterliegen sie ständigen externen Kontrollen, die die Einhaltung der Kriterien des deutschen Gefahrstoffrechts und der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 garantieren. Biolösliche ROCKWOOL Steinwolle-Dämmstoffe bieten hervorragenden Wärme-, Kälte-, Schall- und Brandschutz bei hoher Sicherheit.

Der Blaue Engel

Zahlreiche ROCKWOOL Dämmstoffe wurden mit dem Blauen Engel für emissionsarme Wärmedämmstoffe und Unterdecken ausgezeichnet. Das Umweltzeichen kennzeichnet solche Wärmedämmstoffe und Unterdecken, die über die gesetzlichen Bestimmungen hinaus schadstoffarm hergestellt und in der Wohnumwelt aus gesundheitlicher Sicht unbedenklich sind. Für die Vergabegrundlagen werden Wärmedämmung, Schallschutz und Begrenzung der Emissionen aus den Produkten berücksichtigt.

www.blauer-engel.de/uz132

- emissionsarm
- geringer Schadstoffgehalt
- in der Wohnumwelt gesundheitlich unbedenklich

